هانزا سيل

سيلر مائي، أنتج طبقاً للمواصفات الفنية لشركة كيماويات البناء الحديث طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٨١ لسنة ١٩٩٦ م.

المواصفات العامة :

- سيلر مائي بأساس مادة رابطة من الأكريليك المحور، يتغلغل داخل الأسطح يزيد من قوة التصاق طبقات الدهان وكذلك يحسن من معدل فرد الدهانات المائية.

مجال الاستعمال :

- الاستخدام الداخلي والخارجي للأسطح الأسمنتية والجبسية الجديدة أو القديمة.

الخواص الفنية : (عند ٢٥° م)

اللون :	أبيض
الكثافة :	١,٣ ± ٠,٠٥ كجم / لتر
زمن الجفاف الأولي :	٣٠ - ٤٠ دقيقة
زمن الجفاف النهائي :	٦ ساعات
التخفيف :	يخفف حسب الاحتياج بالماء العذب
معدل الاستهلاك :	١٠ - ١٢ م ^٢ / كجم

طريقة الاستعمال :

- يتم تنظيف الأسطح جيداً من الأتربة وتكون خالية من الزيوت أو الشحوم وأي مواد عالقة بها.
- يدهن هانزا سيل بالفرشاة أو بالرولة أو بمسدس الرش وذلك بعد التقليب الجيد قبل الاستخدام.
- تدهن طبقة أو أكثر حسب درجة نفاذية الأسطح.
- التخزين :** لمدة عام تحت ظروف تخزينية مناسبة.
- العبوات :** ٢٥ لتر ، ٧٥ لتر .