

كيماطون مط FR3

دهان بلاستيك نهائى مطاطى مط معوق للحريق للإستعمال الداخلى والخارجى ، يطابق المواصفات القياسية المصرية ١١٢٣ لسنة ١٩٧٢ و ١٥٣٩ لسنة ١٩٩٣ .

الوصف :

- دهان بلاستيك مط ناصع البياض يغطى الوجه النهائى لنظام الدهانات البلاستيك المعوقة للحريق وذلك بعد أستخدم المعجون FR1 ثم اندركوت FR2 حيث يتكون كيماطون مط RF3 من مستحلبات راتنج الفينيل والاكريليك ومواد مستحثة لتعويق الحريق، تعتمد على انبعث محدود للغازات ولكن لها القدرة على تعويق انتشار الحريق طبقاً لاختبار المقاومة للحريق بالمواصفة القياسية المصرية ١١٢٣ لسنة ١٩٧٢ الخاصة بالويات المعوقة للحريق المستعملة على الأسطح الخشبية.

مجال الاستخدام :

- دهانات الأسطح الخشبية الداخلية للقواطع والأسقف للمنازل - المدارس - صالات الألعاب - المطاعم وذلك لحمايتها من سرعة إنتشار الحريق.

المميزات :

- قوة تغطية عالية بمعدل إستهلاك منخفض .
- مقاوم للعوامل الجوية والرطوبة والأشعة فوق البنفسجية .
- معوق للحريق وسهل الاستعمال سواء بالرولة أو الفرشاة أو الرش .
- قابل للغسيل بالماء وعالى المقاومة للبرى والاحتكاك .
- سريع الجفاف ويستعمل للداخل والخارج .

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

١.٣٥ ± ٠.٠٢ جم/سم^٣

الكثافة :

١٥ - ٢٠ بواز

اللزوجة :

٧٠٥ - ٨٠٥

الرقم الايدروجينى :

أبيض

اللون :

٥٢ ± ١ %

نسبة المواد الصلبة (بالوزن) :

٢٣ ± ١ %

المواد المعوقة للحريق / المواد الصلبة :

مطابق

مقاومة م.ق.م ١١٢٣ لسنة ١٩٧٢ :

كيما تون مط FR3 (تابع)

طريقة التشغيل :

- يتكون النظام الكامل من دهانات البلاستيك المعوقة للحريق من معجون FR1 واندر كوت FR2 والدهان النهائي كيما تون مط FR3 ويتم العمل كالآتي :
- معالجة السطح بمعجون FR1 ويترك لمدة ٢٤ ساعة.
- صنفرة السطح ثم دهان وجه أول من اندركوت FR2.
- بعد مرور ١٤ ساعة يتم دهان وجه آخر من اندركوت FR2.
- بعد تمام جفاف الوجه السابق يتم دهان وجه نهائي من كيما تون مط FR3.
- معدل الاستهلاك: ١٥٠ - ٢٥٠ جم/م^٢ لطبقة الدهان الواحد.**
- التخزين: لمدة ٦ أشهر في عبوات مغلقة تحت ظروف تخزين مناسبة.**
- العبوات: ٤ لتر.**