

معجون FR1

معجون بلاستيك معوق للحريق.

المواصفات العامة :

معجون جاهز للاستعمال اساسه مستحلب بوليمرات الفينيل اكريليك و مواد مالئة خاصة و مواد مضادة للبكتيريا كما يحتوي على مواد مستحذثة لإعاقة الحريق تعتمد على انبعاث محدود للغازات ولكن لها القدرة على إعاقة انتشار الحريق طبقا لاختبار المقاومة للحريق بالمواصفات القياسية المصرية ١١٢٣ الخاصة بالبويات المعوقة للحريق المستعملة على الاسطح الخشبية.

مجالات الاستعمال :

حماية الاسطح الخشبية الداخلية للقواطع و الاسقف في المنازل و المدارس وصالات الالعاب والمستشفيات و المطاعم.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ م°)

الكثافة (كجم/ لتر) : ١,٧٨ ± ٠,١

اللزوجة : ١١٠ - ١٤٠ بواز

نسبة المواد الصلبة : ٧٠ ± ٢%

معدل الاستهلاك : ٠,٣ - ٠,٦٥ كجم/م^٢/وجه

طريقة الإستعمال :

- يجب أن يكون السطح المراد معجنته جافاً نظيفاً خالياً من الزيوت والشحوم والأتربة و أي مواد غريبة أخرى.
- يتم تنفيذ وجه واحد من معجون FR1 باستخدام سكينه المعجون العادية وذلك في حالة الاسطح الناعمة و تزداد الى وجهين أو أكثر في حالة الاسطح الخشنة.
- يتم صنفرة الاسطح بعد ٢٤ ساعة و قبل تنفيذ الوجه الثاني.
- يتم استكمال النظام المتكامل من الدهانات المعوقة للحريق وذلك بدهان وجهان من أندر كوت FR2 ثم يتم تنفيذ الدهانات النهائية حسب الطلب مثل كيماتون مط FR3.
- تنظيف الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بالماء.
- التخزين:** لمدة ٦ أشهر تحت ظروف تخزين مناسبة.
- العبوات :** ١ كجم ، ٥ كجم ، ٢٠ كجم.