**معجون ودهان
أسمنتي ملون**

معجون لتنعيم أسطح البياض الداخلي والخارجي ودهانه.

المواصفات العامة:

- مسحوق أساسه أسمنت ومواد مالئة وإضافات كيميائية خاصة لتحسين خواصه يتم خلطه بالماء فقط لإنتاج المعجون كما يتم خلطه بالماء وأيوبوند ٦٥ لعمل دهان نهائي ملون ونسب الخلط لكل حالة مبينة بالمواصفات الفنية وطريقة الإستعمال.

مجال الاستعمال:

- ملء الفجوات والتنميلات الصغيرة بالمعجون الأسمنتي.
- تنعيم وتسوية بياض الحوائط والأسقف بالمعجون الأسمنتي.
- دهان نهائي ملون للأسطح الداخلية والخارجية.

الخواص الفنية: (عند ٢٥°س)

اللون: أبيض - رمادي (ألوان أخرى من الكatalog عند الطلب)

الكثافة (كجم/لتر): ٠.٩٨ ± ٠.١٠٥

زمن الجفاف: ٤ ساعة

نسب خلط المعجون: ٨٠٧٥ - ١٠ لتر مياه / شيكارة ٢٥ كجم

نسب خلط الدهان: ١٥ - ١٧٠٥ لتر مياه + ٢ - ٢٠٧٥ كجم أويوبوند ٦٥ + شيكارة ٢٥ كجم

معدل التغطية المعجون: ٢٥ م^٢ / شيكارة ٢٥ كجم لعمل ٢ سكينه معجون بسمك ٥٠٠ ميكرون

معدل التغطية للدهان: ٥٠ - ٦٠ م^٢ / شيكارة ٢٥ كجم لدهان وجهان بالرولة

طريقة الاستعمال:

أولاً: مرحلة التأسيس (تنعيم وتسوية البياض)

- يجب ان يكون السطح المراد معجنته نظيفاً خالياً من الأتربة والشوائب والزيوت والشحوم.....الخ.
 - يتم وضع ٨ لتر ماء فى وعاء التقليب ثم نضيف محتوى الشيكارة ٢٥ كجم من المسحوق الاسمنتي تدريجياً أثناء التقليب الميكانيكى مع إضافة باقى كمية المياه اللازمة للحصول على مخلوط متجانس حسب الظروف الجوية وقت التشغيل.
- يتبع ...

**معجون ودهان
أسمنتي ملون (تابع)**

(تابع) طريقة الاستعمال:

(تابع) أولاً: مرحلة التأسيس (تنعيم وتسوية البياض)

- يتم المعجنة بسكينة المعجون وجهه أو أكثر حسب حالة السطح .
- تترك كل طبقة للجفاف قبل تطبيق الوجه التالي .
- يتم المعالجة برش المياه لمدة يومان على الأقل مرتان كل يوم صباحاً وعصراً .
- تنظيف الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بالماء .

ثانياً: مرحلة التشطيب (الدهان) :

- يراعى الدهان على اسطح نظيفة مستوية خالية من الأتربة والشوائب والزوائد .
- يتم وضع ١ لتر ماء الصنبور في وعاء التقليب ثم نضيف ٢- ٢,٧٥ كجم من مادة أديبوند ٦٥ ويتم قلبها جيداً مع المياه ثم نضيف محتوى الشيكارة ٢٥ كجم من المسحوق الاسمنتي تدريجياً أثناء التقليب الميكانيكي لمدة ٤ دقائق مع إضافة باقى كمية المياه اللازمة للحصول على التجانس والقوام المطلوب حسب الظروف الجوية وقت التشغيل .
- يعاد الخلط مرة اخرى بعد ترك الخليط لمدة ١٠ دقائق .
- يتم الدهان بالرولة أو بمكينه الرش الهوائى مع مراعاة عدم إضافة مياه اخرى فى حالة ملاحظة ثقل قوام الخليط والإكتفاء بإعادة تقلبية .
- تنظيف الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بالماء .
- التخزين والصلاحيه:** لمدة عام تحت ظروف تخزين جافة ومناسبة فى عبواتها الأصلية المغلقة .
- العبوات:** شكائر ٢٥ كجم ، ١٠ كجم .