

**أديكون F**

طلاء أكريليك فوسفوري ملون فائق الجودة متعدد الأغراض .

**المواصفات العامة :**

- أديكون إف: مركب أكريليك الأساس يرش على الأسطح المختلفة لتقويتها وحمايتها ضد العوامل الخارجية.

**مجال الاستعمال :**

- الأسطح الخرسانية والجسبية والطوب والأسبستوس والفخار والخشب والأسطح الحديدية.
- يستخدم في دهان الأسوار وأحواض الزهور وعلامات المرور ولوحات الإعلانات وخلافه.

**الخصائص الفنية : (عند ٢٥ °م)**

اللون :	أحمر وألوان أخرى
نسبة المواد الصلبة بالوزن :	٤٨٪
الكثافة (كجم/لتر) :	١.٠٦
زمن الجفاف السطحي :	١٠ - ١٥ دقيقة
زمن الجفاف الصلب :	٤ - ٥ ساعات
وقت دهان الوجه التالي :	٦ ساعات
أقل سمك للطبقة الجافة :	٤٠ ميكرون
مقاومة الحرارة :	٦٥ ± ٥ °م
معدل الاستهلاك :	٥ م <sup>٢</sup> /كجم للوجه

**طريقة الإستعمال :**

- يتم تنظيف الأسطح الخرسانية والطوب والفخار والخشب من الأتربة والزيوت والشحوم وأى مواد غريبة .
- تزال آثار الصدأ فى حالة الأسطح الحديدية ويتم تنظيفها تماماً .
- يدهن وجه تحضيرى من أديكون باللون الأبيض .
- يدهن وجه أديكون فوسفورى أو وجهان باللون المطلوب بعد تمام جفاف الوجه التحضيرى .
- يدهن وجه نهائى من أديكون شفاف بعد تمام جفاف الوجه السابق .

يتبع ....

**أديكون F  
(تابع)**

**(تابع) طريقة الإستعمال :**

- فى حالة العمل مباشرة على الاسطح النظيفة، يتم دهان وجهين أو ثلاثة بالأديكون إف الفوسفورى حتى يتم التغطية بالكامل باللون المطلوب ثم دهان وجه نهائى من الأديكون الشفاف كما سبق .
  - يدهن الأديكون بفرشاة ناعمة أو بالرش ، و فى حالة الرش يمكن تخفيفه بمادة كيم سولف ٦ .
- ملحوظة :** لاحتمال حدوث تغير طفيف فى اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيلة لكامل المسطح وفى حالة الاضرار للعمل برقم تشغيلة مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقى الكمية.
- التخزين :** لمدة ٣ سنوات فى ظروف تخزين مناسبة.
- العبوات :** ٠٠٥ كجم ، ١ كجم ، ٣٠٧٥ كجم ، ١٣ كجم .