

منتجات البياض والمعجون والدهان

أديكون

طلاء عازل أكريليك للاستعمالات الخاصة (شفاف وملون).

المواصفات العامة:

- أديكون: مركب أكريليك الأساس يرش على أسطح مواد البناء المختلفة مثل الخرسانة والجبس والطوب ومعاجين الحوائط والأسبستوس والخشب والمعادن لتقويتها وحمايتها ضد جميع العوامل الخارجية.
 - المواصفات القياسية: 1-1062 EN .
 - معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لعزل مشاريع مياه الشرب.

محال الاستعمال:

- ينفذ خلال المسام الشعرية لمواد البناء المختلفة وبذلك يوفر حماية للحوائط والأرضيات ضد التآكل والبرى والاحتكاك وتأثير العوامل الجوية والرطوبة والكيماويات.
- يرش أديكون شفاف على أسطح الخرسانة الحديثة الصب لتقويتها والاستغناء قاماً عن معالجة الخرسانة بالماء ويعمل أيضاً كطبقة دهان تخضيرية قبل أى أنواع طبقات دهان تالية.

الميزات:

- مقاوم للبكتيريا والفطريات وغير ضار بالصحة ·
- مقاومته للحرارة والحريق تفوق مقاومة الدهانات الإيبو<mark>كسي</mark>ة.
- حماية الخرسانة المسلحة من ظاهرة الكربنة والتي تؤدى إلى صدأ حديد التسليح·

ـة:(عند ۲۵°م)		الخـواص الفنيــة: (عند
ملــون	شفاف	اللون:
% Y ± £9,7	% Y ± 1 V77	نسبة المواد الصلبة:
• > • Y ± 1 > 1 0	•,• ¥ ± •,9	الكثافة (كجم/لتر):
۱۰ – ۱۵ دقیقة	٥ دقائق	زمن الجفاف السطحى:
٦ ساعات	۲ ساعات	وقت دهان الوجه التالى:
اسبوع	اسبوع	فترة التصلد الكامله:
٦٠٣م / كجم / ٥٠ ميكرون	٦٠٥م ً / كجم / ٣٠ ميكرون	معدل الاستهلاك:

يتبع





منتجات البياض والمعجون والدهان

أديكون (تابع)

طريقة الاستعمال:

- يتم تنظيف الأسطح جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم أو أى مواد أخرى·
- يدهن براير من أديكون شفاف بفرشاة ناعمة أو بالرش قبل دهان أديكون ملون·
- تدهن طبقة أو أكثر حسب درجة نفاذية الأسطح والصلابة المطلوبة بعد مرور الوقت المبين لكل نوع.
 - في حالة الرش يتم التخفيف عذيبات خاصة مثل كيم سولف ٦٠
 - تغسل الأدوات بعد الأستعمال <u>عادة كيم سولف ١٠</u>

ملحوظة: لاحتمال حدوث تغير طفيف في اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيلة لكمل المسطح وفي حالة الاضطرار للعمل برقم تشغيلة مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقي الكمية.

التخزين والصلاحية: لمدة ٣ سنوات تحت ظروف تخزين مناسبة.

العبوات: ١ كجم، ٤ كجم، ١٦ كجم (للملون).

ا كجم، ٣٠٥٠ كجم، ١٣ كجم (للشفاف).

