

أديكون

طلاء عازل أكريليك للاستعمالات الخاصة (شفاف وملون).

المواصفات العامة :

- أديكون : مركب أكريليك الأساس يرش على أسطح مواد البناء المختلفة مثل الخرسانة والجبس والطوب ومعاجين الحوائط والأسبستوس والخشب والمعادن لتقويتها وحمايتها ضد جميع العوامل الخارجية.
- المواصفات القياسية : النفاذية DIN 1048
- منتج مطابق للمواصفات الفنية للمصنع رقم CMBI 6040 / 2004 .
- معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لعزل مشاريع مياه الشرب.

مجالات الاستعمال :

- ينفذ خلال المسام الشعرية لمواد البناء المختلفة وبذلك يوفر حماية للحوائط والأرضيات ضد التآكل والبرى والاحتكاك وتأثير العوامل الجوية والرطوبة والكيماويات.
- يرش أديكون شفاف على أسطح الخرسانة الحديثة الصب لتقويتها والاستغناء تماماً عن معالجة الخرسانة بالماء ويعمل أيضاً كطبقة دهان تحضيرية قبل أى أنواع طبقات دهان تالية.

المميزات :

- مقاوم للبكتيريا والفطريات وغير ضار بالصحة .
- مقاومة عالية للحرارة والحريق تفوق مقاومة الدهانات الإيبوكسية.
- حماية الخرسانة المسلحة من ظاهرة الكربنة والتي تؤدي إلى صدأ حديد التسليح.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ م°)

اللون :	شفاف	ملون
نسبة المواد الصلبة :	١٧,٦ ± ٢ %	٤٩,٦ ± ٢ %
الكثافة (كجم/ لتر) :	٠,٩ ± ٠,٣	١,١٥ ± ٠,٣
زمن الجفاف السطحي :	٥ دقائق	١٠ - ١٥ دقيقة
زمن الجفاف الصلب :	٣ ساعة	٤ - ٥ ساعة
وقت دهان الوجه التالي :	٦ ساعات	٦ ساعات
معدل الاستهلاك :	٦,٥ كجم/م ^٢	٦,٣ كجم/م ^٢ / ٥٠ ميكرون

يتبع

**أديكون
(تابع)****طريقة الاستعمال:**

- يتم تنظيف الأسطح جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم أو أى مواد أخرى.
- يدهن براير من أديكون شفاف بفرشاة ناعمة أو بالرش قبل دهان أديكون ملون.
- تدهن طبقة أو أكثر حسب درجة نفاذية الأسطح والصلابة المطلوبة بعد مرور الوقت المبين لكل نوع.
- فى حالة الرش يتم التخفيف بمذيبات خاصة مثل كيم سولف ٦.
- تغسل الأدوات بعد الأستعمال بمادة كيم سولف ١.

ملحوظة: لاحتمال حدوث تغير طفيف فى اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيلة لكامل المسطح وفى حالة الاضطرار للعمل برقم تشغيلة مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقى الكمية.

التخزين: لمدة ٣ سنوات تحت ظروف تخزين مناسبة.

العبوات: ١ كجم، ٤ كجم، ١٦ كجم (للملون).

١ كجم، ٣٥٠ كجم، ١٣ كجم (للشفاف).