

كيما كزيت ٢١٠

مونة بطانة وظهارة من الجبس المعالج ذاتي الالتصاق خفيف الوزن لأعمال البياض الداخلي.

الوصف :

- خليط من الجبس المعالج كيماوياً ورمل الكوارتز الناعم يخلط بالماء فقط قبل الاستعمال.
- يوفي المواصفات القياسية الامريكية 28 ASTM C لزمن الشك.
- يوفي اشتراطات أيزو ٦٥٩١-١ والمواصفات القياسية المصرية م ق م ٢٢٥٤ للتعبئة.
- يوفي اشتراطات المواصفات الفنية للمصنع رقم CMBI 1121.

مجالات الاستعمال :

- أسطح الخرسانة والمباني الحوائط والأسقف للفنادق والجامعات ودور السينما والمسارح والوحدات السكنية وخلافه.
- يوفر الوقت و التكاليف ويقبل جميع أنواع الدهانات.

الخواص الفنية : (عند ٢٥° م)

اللون :	أبيض
الكثافة (كجم/ لتر) :	١٠١٠ ± ١٠٥ (مسحوق) - ١٠٤ ± ١٠٥ (بياض جاف)
زمن الشك 28 ASTM :	١٨٠ ± ٥ دقيقة
إجهاد الضغط 472 ASTM :	٦٠ ± ٥ % كجم/سم ^٢
نسبة خلط كيما كزيت ٢١٠ : ماء :	١ : ١٠٤ بالوزن
معدل الاستهلاك النظري :	٧٠٥ كجم/م ^٢ / ٥ م

طريقة الاستخدام :

- كيما كزيت ٢١٠ يخلط بالماء فقط ويستعمل في خلال زمن الشك الابتدائي الذي يبلغ عادة ٢٠ - ٥٠ دقيقة.
- كيماكزيت ٢١٠ : يستعمل مباشرة فوق جميع أنواع الأسطح النظيفة وبدون حاجة لطبقة الطرشة التقليدية.
- كيماكزيت ٢١٠ : يستعمل عادة كطبقة واحدة بسمك ٥ - ٢٠ مم و للاسماك الأكبر من ذلك يفضل تنفيذه على أكثر من طبقة واحدة. (للظهارة الناعمة بأسماك اقل من ٥م يستعمل كيما كزيت ٢٠٠).
- تغسل الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بالماء.
- التخزين والصلاحيية : لمدة ١٢ شهر تحت ظروف تخزين مناسبة وفي جو جاف.
- العبوات : ٤٠ كجم.