

كيم تكت

دهان سيليكون طارد للمياه لحماية الخرسانة المسلحة من التآكل وصدأ حديد التسليح.

وصف المنتج :

- كيم تكت عبارة عن دهان شفاف منخفض اللزوجة أساسه مادة السيليكون، يدهن على الأسطح الخارجية لحوائط الطوب والحجر والخرسانة والبياض فيتسرب داخل المسام بدون تكوين طبقة دهان ذات سمك أو لون واضح، ويعمل على منع تجمع قطرات المياه وتردها من الأسطح مما يساعد على نظافة الأسطح ومنع إمتصاص مياه الأمطار وحماية الخرسانة المسلحة من صدأ حديد التسليح.

مجال الاستخدام :

- طارد للمياه من الحوائط الخارجية من الطوب والحجر والخرسانة والبياض وغيرها لعزلها ضد الرطوبة والمياه والتلوث والتلميح ومن مهاجمة الكلوريدات للخرسانة المسلحة.
- مناسب بوجه خاص لحماية المباني الأثرية والمباني الهامة ذات القيمة التاريخية أو المادية.

المميزات :

- إطالة العمر الافتراضى للمنشآت الخرسانية المسلحة.
- الاحتفاظ بالشكل واللون الأصلي للسطح المدهون.
- حماية المباني الأثرية ذات القيمة التاريخية.
- سهولة الأستخدام.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

الكثافة (كجم/تر): ١٠٢ ± ٠.٢
معدل الاستهلاك: ٣ - ٥ م^٢/كجم طبقاً لمسامية السطح

يتبع ...

**كيم تكت
(تابع)****طريقة التشغيل :**

- يتم تنظيف الأسطح من الأتربة وأى شوائب تكون عالقة بالسطح.
- تعالج الشروخ غير الإنشائية ذات عرض ١٥٠ ميكرون فأكثر بإستعمال مادة السيتوسيل ٤٠٠.
- يدهن وجه أو أكثر من مادة كيم تكت بإستعمال الفرشاة أو الرولة أو بطريقة الرش.
- يدهن الوجه الثانى بعد تمام إمتصاص المواد وقبل تمام جفاف الوجه الأول.
- يعتمد عدد الأوجه المدهونة على مسامية الأسطح وعادة يدهن من وجهين إلى ثلاثة أوجه.
- يعتمد زمن الجفاف على درجة حرارة الجو وعادة يتراوح بين ١٢ - ٢٤ ساعة.
- تنظف المعدات بعد الإستعمال مباشرة بمادة الكيروسين.

أحتيطات الأمان :

- يجب أن يتم التشغيل فى مكان جيد التهوية.
- تستعمل القفازات ونظارات الحماية للأعين وملابس خاصة أثناء التشغيل.
- فى حالة تلوث الجلد تغسل الأماكن الملوثة بكمية وفيرة من الماء والصابون.
- فى حالة تلوث الأعين تغسل مباشرة بالماء ويستشار الطبيب الأخصائى.
- لا يسمح بالطعام أو التدخين أثناء العمل.
- التخزين والصلاحيه :** لمدة ٦ أشهر تحت ظروف تخزين مناسبة.

العبوات : ١ كجم، ٥ كجم، ٢٠ كجم.