

أكريل فلكس ٢٠٠ - بي

دهان مطاطي فائق المرونة ومقاوم لنفاذية الماء.

وصف المنتج:

- دهان عالى الجودة أساسه مستحلب راتنج الأكريليك وإضافات خاصة معد خصيصاً للتشطيبات الخارجية والداخلية المعرضة للظروف الجوية القاسية.

مجال الاستعمال:

- دهان نهائى للتشطيبات الخارجية مقاوم لنفاذية الماء ومخصص للدهان على الخرسانة والبياض والخشب.
- حماية الأسطح الخرسانية من عملية الكربنة وهى إحتراق ثانى أكسيد الكربون للخرسانة.
- دهان حماية على حوائط المباني التجارية والصناعية والجراجات وواجهات المباني السكنية.

المميزات:

- مقاوم لنمو الفطريات.
- يعمل كحاجز ضد الأملاح وغازات الغلاف الجوى.
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية.
- مقاوم لعملية كربنة الأسطح الخرسانية.

الخواص الفنية: (عند ٢٥° م)

اللون:	أبيض (A-BASE بدون تلوين)
المظهر:	مطفاً
الكثافة (كجم/تر):	١,٣٣ ± ٠,٠٥
اللزوجة:	١٢ ± ٢ بواز
المحتوى الصلب:	٦٢ ± ٠,٠٣ %
درجة القلوية:	٨ - ٩
معدل الاستهلاك:	٦ - ٨ م ^٢ /كجم/وجه

يتبع

**أكريل فلكس ٢٠٠ - بي
(تابع)****طريقة الإستعمال :**

- يجب أن تكون الأسطح المراد دهانها خالية من الأتربة والزيوت والشحوم والأجزاء المفككة أو الضعيفة.
- يدهن وجه تحضيرى للأسطح المسامية الخرسانية والبياض من دهان غالق للمسام مثل كيمابايند المخفف بالماء بنسبة ١ : ١ أو مادة هانزا سيل.
- ملء الفجوات وتسوية السطح للأسطح الخرسانية والبياض، بأستعمال وجه أو أكثر من معجون أسمنتى CMB بحسب حالة السطح.
- يتم دهان وجه من أكريل فلكس ٢٠٠ - بي الأبيض مخفف بالماء بنسبة ١ : ٣ ويترك ليجف جفأفاً كاملاً.
- يتم دهان عدد ٢ وجه من أكريل فلكس ٢٠٠ - بي باللون المطلوب وذلك بأستخدام الفرشاه أو الرولة أو بطريقة الرش وذلك بعد التخفيف بالماء للقوام المناسب للرش.

التخزين والصلاحيّة :

- لمدة ١٢ شهر تحت ظروف تخزين مناسبة وفي عبواتها الأصلية المغلقة.
- **العبوات: ٣ لتر، ٩ لتر.**