

دارى لايف

مونة جاهزة بياض وملونة ناعمة وخشنة لأعمال الديكور والظهارة.

وصف المنتج:

- توكسيات أسمىنتية ملونة سابقة الخلط ومطورة كيميائياً للإستخدام كطبقة تشطيب نهائى لواجهات المباني يتم توريدها فى شكل بودر لبضاف إليها الماء فقط قبل الاستخدام بالموقع وتتكون من أسمنت بورتلاندى ومواد مالئة متدرجة منتقاه بعناية فائقة وحصىوة كسر حجر بمقاسات مختلفة وبولييمرات عالية الجودة وإضافات خاضة لتحسين خواص التشغيل والالتصاق ومقاومة العوامل الجوية وتنفذ فوق الأسطح الخرسانية الملساء أو فوق البياض لحوائط الطوب والحجر.

المميزات:

- مقاوم للعوامل الجوية المختلفة .
- يسمح بخروج بخار الماء
- سهولة التشغيل والاستخدام بعد إضافة الماء لعمل خليط متجانس يعطى معدلات إنتاجية عالية.
- يمكن استخدامه يدوياً بالبروة أو بماكنة الرش .
- متوفر بألوان متنوعة ٤٣ لون والوان أخرى خاصة عند الطلب.
- يعطى أشكال زخرفية جذابة وملمس بخشونة متنوعة حسب ما يلى :

المنتج	دارى لايف ٢٠١	دارى لايف ٢٠١ إم	دارى لايف ٢٠٢	دارى لايف ٤٠٢	دارى لايف ٢٠٣
الملمس	ناعم	بين الناعم والمتوسط	متوسط	بين المتوسط والخشن	خشن
السبك (مم)	١ - ٠.١٥	١.٥ - ١	٢ - ١.٥	٢.٥ - ٢	٣ - ٢.٥

يتبع ...

دارى لايف
(تابع)

الخواص الفنية:

المنتج	دارى لايف ٢٠١	دارى لايف ٢٠١ إم	دارى لايف ٢٠٢	دارى لايف ٤٠٢	دارى لايف ٢٠٣
الكثافة كجم / لتر	١٠٣	١٠٣١	١٠٣٢	١٠٣٥	١٠٣٨
معدل مياه الخلط لتر / شيكارة ٤٠ كجم	١٠٠٨ - ٨٠٨	١٠٠٨ - ٨٠٨	١٠٠٨ - ٨٠٨	١٠٠٨ - ٨٠٨	١٠٠٨ - ٨٠٨
معدل التغطية م ^٢ / شيكارة ٤٠ كجم	١٨ - ١٦	١٧ - ١٥	١٥٥ - ١٣٥	١٤ - ١٢	١٢ - ١٠

مقاومة الضغط	٢٤٠ - ٢٩٠ كجم/سم ^٢
مقاومة الالتصاق بالخرسانة	١٠٢ ميجا باسكال
الصلادة	١٥٦ ميجا باسكال
مقاومة القلويات 10% Na OH	مقاومة متازة
مقاومة العوامل الجوية رطوبة ٩٠٪ وحرارة ٦٠°س	مقاومة عالية
مقاومة الأشعة فوق البنفسجية	مقاوم

يتبع ...

دارى لايف (تابع)

طريقة التشغيل :

- تنظيف الأسطح من الأتربة والزيوت والشحوم وترش بالماء قبل التشغيل.
- يضاف ٨ - ١٠ لتر لكل شيكارة ٤٠ كجم من مادة دارى لايف ويتم التقليب جيداً لمدة ٥ دقائق.
- يتم فرد المادة على السطح بالبروة أو بماكينة الرش بالسلك المطلوب.
- تشطيب السطح بالفرطاسة للحصول على الشكل المطلوب مع مراعاة عدم إضافة مياه للخليط.
- للمحافظة على السطح فى الأماكن المعرضة للأتربة ورذاذ الماء مثل الأسفلت يتم حمايته بدهانه مادة كيم تكت.

ملحوظة : لاحتمال حدوث تغير طفيف فى اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيلة لكامل المسطح وفى حالة الاضرار للعمل برقم تشغيلة مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقى الكمية.

احتياطات الامان :

- ارتداء القفازات والافرول والنظارات أثناء التداول والتشغيل.
- فى حالة تعرض الجلد للمادة تغسل بكمية وفيرة من الماء ، ويستشار الطبيب فى حالة تعرض العين.

التخزين والصلاحيه :

- لمدة ١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى عبواته الاصلية المغلقة وفى مخزن مسقوف جاف بعيداً عن الرطوبة.
- **العبوات :** شيكارة ٤٠ كجم $\pm ٢\%$.