

**كيما جرافياتو**

بياض أكريليك زخرفي خارجي وداخلي عالي الجودة.

**الوصف:**

- دهان حوائط عالي الجودة بأساس اكريليك كوپوليمر للأستخدام الداخلي والخارجي.
- متوافر في ثلاث أنواع (ناعم - متوسط حصوة ٢ م - خشن حصوة ٣ م).

**مجال الاستعمال:**

- يطبق علي الخرسانة المساء الناعمة والمحارة.
- يطبق علي الخشب وألواح المارموكس بورد.

**المميزات:**

- يوفر ملمساً فريداً خاصاً به بدرجات خشونة مختلفة.
- بياض خارجي مقاوم للعوامل الجوية.
- منتج صديق للبيئة حيث أنه بأساس مائي ولا يحتوي علي مذيبات.

**الخواص الفنية: (عند ٢٥ م)**

اللون:	أبيض - ألوان
الكثافة:	٢١ ± ٠.٠٥ كجم / لتر
اللزوجة:	٤٧٥٠٠ ± ٥٠٠٠ سنتي بواز
المحتوى الصلب:	٨٦٥ ± ١ %
زمن الجفاف الأبتدائي:	٣٠ - ٦٠ دقيقة
زمن الجفاف النهائي:	٢٤ ساعة
معدل الفرد:	الناعم: ١٥ - ١٢٥ كجم / م <sup>٢</sup> (حسب حالة السطح) حصوة ٢ ملم: ٢٥ - ٢٢٥ كجم / م <sup>٢</sup> (حسب حالة السطح) حصوة ٣ ملم: ٤ - ٤٥ كجم / م <sup>٢</sup> (حسب حالة السطح)

يتبع...

**(تابع) كيما جرافياتو****تعليمات الاستخدام:**

- يجب نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة.
- يستخدم كيماكوت ١٠٠ أو هانزا سيل كطبقة براير قبل الدهان بدرجة لون مقاربة ل لون المراد تطبيقه كدهان.
- فرد طبقة من كيما جرافياتو المراد تطبيقه بأستخدام البروة بمعدل الفرد المبين بالخواص الفنية أعلاه.
- يتم إزالة الأجزاء الزائدة بأستخدام البروة.
- يترك المنتج لمدة ٥ دقائق ثم يعاد المرور عليه بأستخدام البروة البلاستيك للحصول علي الشكل المطلوب.
- يمكن تخفيف المنتج بالماء بحد أقصى ٥٪ إذا لزم.
- تنظف الأدوات المستعملة بالمياه مباشرة بعد الأستخدام.

**تعليمات الاستخدام:**

- يتم التشغيل في أماكن جيدة التهوية.
- تستعمل القفازات والنظارات.
- في حالة تلوث الجلد تغسل بكمية وفيرة من المياه.
- في حالة تلوث الأعين تغسل بكمية وفيرة من المياه ويستشار الطبيب.
- لا يسمح بالطعام أو التدخين أثناء العمل

**التخزين والصلاحيّة:**

- ١٢ شهراً فى العبوة الأصلية محكمة الغلق في ظروف تخزين مناسبة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.

**العبوات:**

- شيكارة وزن ٢٠ كجم.