

كيم ستون

بياض نهائي زخرفي عالي التحمل ، رائع الالوان للحوائط الداخلية والخارجية.

المواصفات العامة:

- كيم ستون بياض ديكور جاهز للاستعمال يتكون من خليط جذاب من الحبيبات الملونة و مواد اكريليكية معدلة فائقة الجودة ، يتوافر بأنواع مختلفة كيم ستون ١٠٠٠ (حبيبات كروية) و كيم ستون ٢٠٠٠ (حبيبات زجاجية زاوية) و كيم ستون ٣٠٠٠ (حبيبات كروية) و كيم ستون فلكس ٤٠٠٠ (عالي المرونة لتجسير الشروخ).

- كيم ستون ينتج طبقا للمواصفات الفنية للمصنع CMBI 7030.

مجال الاستعمال:

- طبقات نهائية داخلية وخارجية للأسطح المختلفة مثل الخرسانة والبياض وألواح الجبس والخشب و... إلخ.
- مناسب للمكاتب والفنادق والمستشفيات والمدارس والمباني العامة والخاصة والمتاجر والمباني السكنية.

الخواص الفنية: (عند ٢٥ °م)

اللون: لون واحد أو ألوان مختلفة متداخلة

الكثافة (كجم/لتر): 1.07 ± 0.05

معدل الاستهلاك: ٢ - ٣ كجم/م^٢

٣٦٥ - ٤ كجم/م^٢ لبعض ألوان كيم ستون ٢٠٠٠ المدون على عبواتها (بالرش)

يتبع ...

كيم ستون (تابع)

طريقة الإستعمال :

- يجب أن تكون الاسطح جافة ونظيفة وخالية من الزيوت والشحوم والأتربة وأي مواد غريبة.
- جاهز للاستعمال بواسطة أدوات البياض العادية.
- يعالج بياض البطانة الضعيف أو المسامي بوجه تحضيرى من محلول الاديبيوند المخفف بالماء ١ : ٥ أو مادة هانزا سيل.
- فى حالة تنفيذ بياض كيم ستون من الألوان الفاتح ، يلزم معالجة السطح قبل التنفيذ عن طريق دهانه وجه تحضيرى من دهان رول تون ٥٠ أو كيما كوت ٤٠٠ بنفس لون كيم ستون المطلوب تنفيذه لتلافى حدوث أى إختلافات أو بقع فى شكل السطح النهائى للحوائط بعد تمام التنفيذ كما يفضل إجراء ذلك لجميع الألوان (يرجع للإدارة الفنية للشركة لأى إستفسارات إضافية).
- يتم تنظيف الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بالماء.
- ملحوظة :** لاحتمال حدوث تغير طفيف فى اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيلة لكامل السطح وفى حالة الاضرار للعمل برقم تشغيلة مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقى الكمية.
- التخزين :** لمدة ١٢ شهر فى ظروف تخزين مناسبة وفى أوعية مغلقة.
- العبوات :** ١ كجم ، ٥ كجم ، ١٨ كجم .