

سمنتون ٢٠٠٠

دهان أسمنتى سيليكاتي أبيض وملون للأستخدام الداخلى والخارجى وكدهان لحماية حديد التسليح من الصدأ والتآكل.

المواصفات العامة:

- منتج ذو مركيين (مسحوق و سائل) يستخدم كطلاء للواجهات يتكون من أسمنت ومواد مالئة متدرجة ومواد بوليمرية وسيليكاتية.

مجال الاستخدام:

- يستعمل لدهان الحوائط فوق بياض التخشين العادى والأسمنتى.
- حماية حديد التسليح من الصدأ والتآكل وعلاج لحديد التسليح التآلف نتيجة الكربنة.
- عمل طبقات حماية أسمنتية لواجهات المنشآت الساحلية.
- يمكن أستعماله للملء جميع الفجوات والتشققات والتنميلات دون حدوث تشوه للدهان.
- يستعمل لدهان جميع الوحدات السكنية بداية من مشروعات الاسكان ووحدات محدودى الدخل وحتى المباني الفاخرة والفيلات.

الخواص الفنية: (عند ٢٥ م°)

اللون:	رمادى - أبيض (وألوان أخرى حسب الطلب)
الكثافة للبودر:	1.05 ± 1.02
نسبة الخلط:	1 (سائل) : 1.3 (بودر)
معدل الاستهلاك:	2 - 3 م ² / كجم / وجه حسب حالة السطح

طريقة الاستعمال:

- ينظف السطح من الشوائب والزيوت ثم يرطب بالماء.
- يتم فرد وجهين من معجون برفكت الأسمنتى لتسوية السطح (إذا لزم).
- يوضع المركب السائل فى وعاء التقليب ثم يتم وضع محتويات سمنتون ٢٠٠٠ المسحوق تدريجياً مع التقليب الميكانيكى بأستخدام قلاب (أو شينيور) حتى يتجانس ويصل الى القوام المناسب مع مراعاة أستمرار التقليب على فترات أثناء الدهان لضمان التجانس.

يتبع

**سمنتون ٢٠٠٠
(تابع)****(تابع) طريقة الاستعمال :**

- يتم دهان المنتج بالفرشاه أو الرولة ويمكن تخفيفه بقليل من المياه فى حالة الرش أو فى حالة الأجواء الحارة.
- يتم دهان الوجه التالى إذا لزم بعد الجفاف (لا يقل عن ٦ ساعات) من دهان الوجه الاول وينصح بترطيب السطح السابق بالمياه قبل دهان الوجه التالى.
- تنظيف المعدات المستخدمة فى التقليب مباشرة بالماء بعد الأستخدام.
- ملحوظة :** لاحتمال حدوث تغير طفيف فى اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيلة لكامل المسطح وفى حالة الاضطرار للعمل برقم تشغيلة مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقى الكمية.
- التخزين :** لمدة عام تحت ظروف تخزين مناسبة .
- العبوات :** شكاير ٢٠ كجم (A) + جركن ١٥٠٤ كجم (B).