

**بيو كيما تون مط**

دهان بلاستيك مط مقاوم للبكتريا والفطريات ، يطابق المواصفات القياسية المصرية ١٥٣٩  
١٩٩٣ \_

**الوصف :**

- دهان بلاستيك مط ناصع البياض أساسه مستحلبات راتنج الفينيل والاكريليك المركزة ونسب عالية من أجود أنواع أكسيد التيتانيوم.

**الخواص الفنية : (عند ٢٥ م°)**

الكثافة :	١,٣٤ ± ٠,٠٢ كجم / لتر
اللزوجة :	١٥ - ٢٠ بواز
الرقم الايدروجيني :	٧,٥ - ٨,٥
معدل الاستهلاك :	٦ - ٨ م <sup>٢</sup> /كجم

**طريقة التشغيل :**

- يقلب دهان بيو كيما تون مط جيداً قبل الاستعمال.
- تنظيف الأسطح جيداً من الأتربة وبقايا الزيوت وما شابه ذلك.
- تملأ الفجوات وتستعدّل الأسطح باستعمال معجون الحوائط بيو كيما بوتى.
- فى حالة الأسطح المسامية يدهن وجه تحضيرى بيو كيما تون مط مخفف بالماء بنسبة ١ : ٢.
- تدهن طبقة واحدة أو أكثر من بيو كيما تون مط طبقاً لحالة السطح باستعمال الفرشاة أو الرولة أو بطريقة الرش وفى حالة الرش يمكن تخفيف بيو كيما تون مط بالماء بنسبة ٥ - ١٠ ٪ لتسهيل التشغيل.
- تنظيف المعدات بغسلها بالماء بعد الاستعمال مباشرة.

**ملحوظة :** لاحتمال حدوث تغير طفيف فى اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيلة لكامل المسطح وفى حالة الاضطرار للعمل برقم تشغيلة مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقى الكمية.

**التخزين :** لمدة ١٢ شهراً فى عبوات مغلقة تحت ظروف تخزين مناسبة.

**العبوات :** ١ كجم ، ٤ كجم ، ٩ لتر.