

**بوية المرور الالكيدية**  
**CMB**

دهانات جاهزة أساسها مادة ألكيدية خاصة لتخطيط الطرق وعلامات المرور.  
مطابق للمواصفات القياسية المصرية ٧٩٤ صنف ٢.

**وصف المنتج:**

دهانات جاهزة من مركب واحد أساسها مادة ألكيدية وأصباغ ومواد مائنة خاصة و تتميز بمقاومتها العالية للعوامل الجوية والكيماويات والمواد البترولية.

**جال الاستخدام:**

تخطيط الشوارع والطرق والجرجات ومواقف السيارات والملاعب الرياضية وعمل العلامات المرورية المميزة.

**الخواص الفنية: (عند ٢٥ م°)**

نسبة المواد الصلبة:	لا تقل عن ٦٥٪ بالوزن
الكثافة (كجم/ لتر):	١٠٣٥ ± ٠٠٢ للون الأسود، ١٠٦٥ ± ٠٠٥ للون الأبيض والأصفر
أقل سمك لطبقة الدهان الرطبة المقترحة:	١٥٠ - ٢٠٠ ميكرون
زمن الجفاف السطحي:	لا يزيد عن ساعة
زمن الجفاف الصلب:	لا يزيد عن ٣ ساعة
الألوان:	أبيض - أصفر - أسود
مقاومة الاحتكاك على جهاز تابر:	لا تقل عن ١٥٠٠ لفة
معدل الاستهلاك:	٢٥ م <sup>٢</sup> /جم/ لوجه الواحد

**طريقة الاستعمال:**

- يتم تنظيف الأرضيات جيداً من الزيوت والشحوم والأتربة ويمكن عمل التنظيف النهائي بالهواء المضغوط أو بمدفع الرمل.

- وتدهن طبقة واحدة أو أكثر طبقاً للمواصفات المطلوبة وذلك باستعمال الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش ويدهن الوجه التالي بعد مرور (٤٥ دقيقة) على دهان الوجه الأول.

- يتم تنظيف المعدات المستخدمة باستعمال مادة كيم سولف ٢٢ سي.

**التخزين:** لمدة ثلاث سنوات تحت ظروف تخزين مناسبة.

**العبوات:** ٥ كجم، ٢٠ كجم.