

كيم لوكس ٩٩٩

دهان لأكويه سينتيتك على اللمعان.

الوصف :

- دهان سينتيتك على اللمعان أساس ألكيدى.

مجال الاستعمال :

- يستخدم كوجه نهائى بعد تجهيز السطح بالبدئ المناسب والبطانة المناسبة للأسطح الخشبية والمعدنية والأسمنتية.

الخواص الفنية : (عند ٢٥° م)

أبيض وملون	اللون :
١٠١٩ ± ٠٦٥ (حسب اللون)	الكثافة (كجم/لتر) :
١٢٠ - ١٥٠ ثانية	اللزوجة (مقياس كأس فوردر رقم ٤) :
لا يزيد عن ٣ ساعات	زمن الجفاف السطحي :
لا يزيد عن ١٢ ساعة	زمن الجفاف الصلد :
١٨ ساعة	زمن دهان الوجه التالى :
٧٠ ± ٣ %	المحتوى الصلب بالوزن :
كيم سولف ٧	المخفف :
٨ - ١٠ م ^٢ /كجم / وجه	معدل الاستهلاك النظرى :

طريقة التشغيل :

- يتم تنظيف السطح جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم.
- يتم تسوية السطح بالمعجون المناسب ثم بالبدئ مثل مادة كيم لاكر.
- يتم تخفيف الكيم لوكس ٩٩٩ بمادة كيم سولف ٧ إذا لزم الأمر.
- يتم الدهان بالفرشاه أو الرولة أو الرش.

ملحوظة : لاحتمال حدوث تغير طفيف فى اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيل لكامل المسطح وفى حالة الاضطرار للعمل برقم تشغيلة مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقى الكمية.

التخزين : ثلاث سنوات فى عبواته المغلقة.

العبوات : ٠٧ لتر ، ٢ لتر ، ٢٠٦٥ لتر.