

كيما بوكسى ١٠١ FR

دهان إيبوكسى تحضيرى معوق للحريق ودهان مقوى للأسطح.

المواصفات العامة :

منتج منخفض اللزوجة أساسه راتنجات الايبوكسى المعدلة على هيئة مركبين حاوى للمذيبات ومواد معوقه للحريق.

مجال الاستعمال :

دهان إيبوكسى تحضيرى معوق للحريق على أسطح الخرسانة والبياض.

دهان تحضيرى للدھانات الايبوكسية المعوقة للحريق مثل كيما بوكسى ١٥١ (FR) وكيما بوكسى ١٢٩ بي يو آر (FR).

دهان تحضيرى لمركبات حشو الفواصل المعوقه للحريق مثل سيتوكول ٣٠٠٠ بي يو آر (FR).
دهان مقوى للأسطح الاسمنتية ومعالجة الاسطح المسامية.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

شفاف	اللون :
$\pm 1\%$ ٣٨٠٥	نسبة المواد الصلبة (بالوزن) :
± 0.03 ٠٠٩٨	الكثافة (كجم/لتر) :
١ : ٤	نسبة خلط المركبين أ، ب بالوزن :
ساعتان	زمن جفاف اللمس :
١٨ ساعة	زمن الجفاف النهائى :
٧ أيام	فترة التصلب الكامل :
١٢ - ٢٤ ساعة	زمن دهان الوجه التالى :
٥ °س	أقل درجة حرارة تشغيل :
كيم سولف ٥	المخفف (٥٪ إذا لزم) :
١٠٠ - ١٨٠ جم/م ^٢ /وجه (طبقاً لمسامية السطح)	معدل الاستهلاك :

يتبع ...

كيمابوكسى ١٠١ FR
(تابع)**طريقة التشغيل :**

- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفاً جافاً وخالياً من الأتربة والزيوت والشوائب الأخرى.
- بعد خلط مركبى كيمابوكسى ١٠١ FR خلطاً ميكانيكياً بخلط ميكانيكى بطى السرعة (٣٠٠ لفة / دقيقة) جيداً يَكُن دهانه بالفرشة أو مسدس الرش أو الرولة وجه واحد للدهان التحضيرى والأسطح المسامية ووجهان على الأقل لتقوية الأسطح.
- فى حالة تشغيل كيمابوكسى ١٠١ FR فى حجرات مغلقة يجب تهويتها جيداً.
- تغسل الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بمادة كيم سولف ١٠.
- التخزين والصلاحيّة :** لمدة عامان فى عبوات مغلقة وفى ظروف تخزين مناسبة.
- العبوات :**
- مجموعة من مركبين (أ+ب) زنة ١ كجم، ٢٠١٢٥ كجم.
- يتم الخلط بالوزن طبقاً لما هو ممدون على العبوات.