

## كيما بوكسى ١٠١ SF

دهان ايبوكسى تحضيرى شفاف خالى المذيبات للأسطح الخرسانية.

**الوصف :**

- كيما بوكسى ١٠١ SF دهان ايبوكسى تحضيرى خالى من المذيبات شفاف للأسطح الخرسانية مختار بعناية ليعطى جودة وقوة إلتصاق عالية.

**مجال الاستخدام :**

- دهان تحضيرى للأسطح الخرسانية.
- معالج للأسطح الخرسانية المسامية.
- يستخدم كبراير لجوانب الفواصل.
- يمكن استخدامه كدهان حماية من الاتربة فى المخازن والارضيات الصناعية.

**المميزات :**

- معدل فرد عالى.
- مقاوم لاحتكاك.
- منخفض اللزوجة.
- قوة إلتصاق عالية.

### الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| اللون :                   | شفاف                                       |
| الكثافة :                 | ١.٠٥ ± ٠.٠٥ كجم / لتر                      |
| معدل الخلط أ : ب بالوزن : | ٢ : ١                                      |
| زمن التشغيل :             | ٣٠ دقيقة وتقل بارتفاع درجة الحرارة         |
| زمن الجفاف الابتدائى :    | ٨ ساعات                                    |
| زمن الجفاف النهائى :      | ٢٤ ساعة                                    |
| التصلب التام :            | ٧ أيام                                     |
| وقت دهان الوجه التالى :   | ١٨ - ٢٤ ساعة                               |
| أقل درجة حرارة للتطبيق :  | ١٠ درجات سيليزية                           |
| المخفف :                  | كيم سولف ٤                                 |
| معدل الاستهلاك :          | ٥ - ٧ م <sup>٢</sup> / كجم حسب طبيعة السطح |

يتبع.....

**كيما بوكسى ١٠١ SF**  
(تابع)**طريقة الاستعمال :****١ - أعداد السطح :**

- يجب أن يكون السطح سليم وخالى من العيوب والملوثات التى قد تؤثر على قوة الإلتصاق مثل الاتربة ومواد معالجة الخرسانة الشمعية والزيوت والشحوم وأى مواد غريبة أخرى يجب أن تزال بالكامل باستعمال السفع بالرمال أو بطريقة أخرى حسب الحالة.
- يجب أن يكون قد مر على صب الخرسانة ٢٨ يوماً.
- يجب أن لا تزيد رطوبة السطح عن ٤ ٪.
- يجب معالجة الثقوب بمعجون كيما بوكسى ١٣٣.

**٢ - الخلط والتطبيق :**

- يجب خلط المركبين جيداً بخلاط ميكانيكى على السرعة البطيئة (٣٠٠ لفة/ دقيقة حد أقصى) ويدوياً للكميات الصغيرة.
- يمكن تطبيق كيما بوكسى SF ١٠١ بواسطة الرولة أو الفرشاة أو الرش.
- تنظف الأدوات بأستخدام كيم سولف ١.

**احتياطات الأمان :**

- يجب أن يتم التنفيذ فى منطقة جيدة التهوية .
- يجب ارتداء القفازات و النظارات و الملابس المناسبة .
- فى حالة تلوث العين يجب أن تغسل جيداً بالماء و مراجعة الطبيب.
- يمنع الأكل أو التدخين أثناء العمل.

**التخزين :**

- يخزن لمدة تصل إلى عامين فى ظروف تخزين مناسبة داخل العبوة الأصلية المغلقة.

**العبوات :**

- مجموعة من مركبين (أ+ب) زنة ١ كجم ، ٤ كجم.
- إتباع نسبة الخلط بالوزن كما هو مدون على العبوات.