

كيمايوكسى W ١٠١

دهان إيبوكسى تحضيرى ودهان مقوى للأسطح (حاوى للماء).

المواصفات العامة :

منتج منخفض اللزوجة أساسية إيبوكسى معالج على هيئة مركبين حاوى للماء.

مجال الاستعمال :

- مقوى للأسطح الخرسانية (يدهن وجهين).
- دهان تحضيرى للدهانات الإيبوكسية على الأسطح الخرسانية الرطبة قليلاً أو الجافة (يدهن وجه واحد).
- لمعالجة الأسطح المسامية (يدهن وجه واحد).

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون :	شفاف
نسبة المواد الصلبة (بالوزن) :	٣٣٪ ± ١٪
الكثافة (كجم/لتر) :	١.٠٣ ± ٠.٠٢
نسبة خلط المركبين أ، ب بالوزن :	١ : ٥
زمن جفاف اللمس :	ساعتان
زمن الجفاف النهائى :	١٨ ساعة
فترة التصلد الكامل :	٧ أيام
معدل الاستهلاك :	١٠٠ - ٢٠٠ جم/م ^٢ /وجه (حسب مسامية السطح)

طريقة التشغيل :

- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفاً وخالياً من الأتربة والزيوت والشوائب الأخرى.
- بعد خلط مركبى كيمايوكسى ١٠١ دبليو جيداً بخلاط ميكانيكى بطى السرعة (٣٠٠ لفة/دقيقة) يمكن دهانه بالفرشاة أو مسدس الرش أو الرولة.
- يجب العمل فى اماكن جيدة التهوية.
- تغسل الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بمادة كيم سولف ١.
- التخزين والصلاحيه :** لمدة عامان فى ظروف تخزين مناسبة وفى عبوات مغلقة.
- العبوات :** مجموعة من مركبين (أ+ب) زنة ١ كجم و ٣٠٦ كجم.
- يتم الخلط بالوزن طبقاً لما هو مدون على العبوات.