

كيما بوكسى ١٠١

دهان إيبوكسى تحضيرى ودهان مقوى للأسطح.

المواصفات العامة :

منتج منخفض اللزوجة أساسه راتنجات الايبوكسى المعدلة على هيئة مركبين حاوى للمذيبات .

مجال الاستعمال :

- مقوى للأسطح الخرسانية (يدهن وجهين).
- دهان تحضيرى للدهانات الإيبوكسية ولرقات حشو الفواصل مثل سيتوكول ٣٠٠٠ (يدهن وجه واحد).
- لمعالجة الأسطح المسامية (يدهن وجه واحد).

الخصائص الفنية : (عند ٢٥° م)

اللون :	شفاف
نسبة المواد الصلبة (بالوزن) :	٣٣ ± ١٪
الكثافة (كجم/ لتر) :	٠.٩٣ ± ٠.٠٢
نسبة خلط المركبين أ، ب بالوزن :	٤ : ١
زمن جفاف اللمس :	ساعتان
زمن الجفاف النهائى :	١٨ ساعة
فترة التصلب الكامل :	٧ أيام
معدل الاستهلاك :	١٠٠ - ٢٠٠ جم/م ^٢ /وجه (طبقاً لمسامية السطح)

طريقة التشغيل :

- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفاً جافاً وخالياً من الأتربة والزيوت والشوائب الأخرى .
- بعد خلط مركبى كيمابوكسى ١٠١ خلطاً ميكانيكياً بخلاط ميكانيكى بطى السرعة (٣٠٠ لفة/ دقيقة) جيداً ليكن دهانه بالفرشاة أو مسدس الرش أو الرولة .
- فى حالة تشغيل كيمابوكسى ١٠١ فى حجرات مغلقة يجب تهويتها جيداً .
- تغسل الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بمادة كيم سولف ١ .
- التخزين :** لمدة عامان فى عبوات مغلقة وفى ظروف تخزين مناسبة .
- العبوات :** مجموعة من مركبين (أ+ ب) زنة ١ كجم ، ٣٠١٢٥ كجم .
- يتم الخلط بالوزن طبقاً لما هو مدون على العبوات .