

كيما بوكسى E2 ١٢٨

دهان إيبوكسى تحضيرى مقاوم للتآكل والصدأ فى الأسطح الحديدية.

المواصفات:

- كيما بوكسى ١٢٨ إلى ٢ عبارة عن دهان إيبوكسى حاوى على المذيبات مكون من مركبين أساسه اكاسيد الحديد عالية الجودة ومشتقات الزنك لضمان الحماية الكاثودية ذو مقاومة عالية للتآكل والصدأ.

مجال الاستعمال:

- وقاية الأسطح الحديدية مثل الجملونات والكبارى والخزانات من التآكل والصدأ.
- يمكن استخدام كيما بوكسى ١٢٨ إلى ٢ لحماية حديد تسليح الخرسانة من الصدأ وللحصول على إلتصاق أقوى بين الخرسانة وحديد التسليح.

الخواص الفنية: (عند ٢٥ °م)

اللون:	أحمر طوبى - أسود (أو حسب الطلب)
نسبة المواد الصلبة (بالوزن):	٦٩ ± ١ %
الكثافة:	١,٣٨ ± ٠,٠٢ كجم/لتر
نسبة خلط (أ + ب):	٤ : ١ (بالوزن)
فترة التشغيل:	٣٥ - ٤ ساعات
زمن الجفاف الابتدائى:	٢٤ ساعة
زمن الجفاف النهائى:	١٢ ساعة - ٢٤ ساعة
وقت دهان الوجه التالى:	كيم سولف ٥ (١٠ % إذا لزم الأمر)
المذيب:	٢٢٠ جم/م ^٢ للوجه بسبك جاف ٥٠ ميكرون
معدل الاستهلاك (نظري):	٢٢٠ جم/م ^٢ للوجه بسبك جاف ٥٠ ميكرون

طريقة الاستعمال:

- نظافة السطح المراد دهانه جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم وأى مواد عالقة أخرى سواء بالصنفرة أو السفع بالرمال أو التمشيش حسب متطلبات السطح.
- يتم خلط المركبين A+B خلطاً ميكانيكياً بخلط على السرعة البطيئة (٣٠٠ لفة/دقيقة) لمدة ٣ دقائق.
- يتم الدهان بالفرشاه أو بالرولة أو بالرش.
- يدهن الوجه التالى إذا لزم بعد ١٢ ساعة على الأقل من دهان الوجه الأول.
- تنظيف المعدات المستخدمة باستعمال كيم سولف ١.
التخزين: لمدة عامين فى ظروف تخزين مناسبة وفى عبوات مغلقة.
العبوات: مجموعة ١ كجم، ٤ كجم