

كيما بوكسى ١٣١ E

دهان إيبوكسى تحضيرى مقاوم للتآكل والصدأ للحديد والصلب.

المواصفات العامة:

- دهان إيبوكسى على هيئة مركبين أساسه أكاسيد الحديد عالية الجودة ذو مقاومة عالية للتآكل والصدأ للحديد.

- مطابق للمواصفات القياسية المصرية ١٩٦٠.

مجال الاستخدام:

- وقاية الأسطح المعدنية من التآكل والصدأ.

- يمكن استخدام كيما بوكسى ١٣١ إى لحماية حديد التسليح للخرسانة من الصدأ وللحصول على إلتصاق أقوى بين الخرسانة وحديد التسليح.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون:	أحمر طوبى
نسبة المواد الصلبة (بالوزن):	٦٩% ± ١%
الكثافة (كجم/لتر):	١,٢٨ ± ٠,٠٢
نسبة خلط المركبين أ، ب بالوزن:	٤ : ١
زمن الجفاف الابتدائى:	ساعتان
زمن الجفاف النهائى:	١٨ ساعة
فترة التصلد الكامل:	٧ أيام
معدل الاستهلاك (نظري):	١٩٠ جم/م ^٢ / وجه (السمك ٧٥ ميكرون)

طريقة التشغيل:

- يجب ان يكون السطح المراد دهانة نظيفاً جافاً وخالياً من الاتربة والزيوت والصدأ والشوائب الاخرى .
- يخلط مركبى كيما بوكسى ١٣١ إى خلطاً جيداً قبل التشغيل مباشرة باستخدام خلاط ميكانيكى بطيء السرعة (٣٠٠ لفة/دقيقة).

- يمكن دهانه بالفرشاة أو الرولة أو الرش .

- تغسل الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بمادة كيم سولف ١ .

التخزين: لمدة عامان فى عبوات مغلقة وفى ظروف تخزين مناسبة.

العبوات: مجموعة من مركبين (أ+ ب) زنة ١ كجم، ٤ كجم، يتم الخلط بالوزن طبقاً لما هو مدون على العبوات.