

## كيمابوكسى ١٣١ ETH

دهان إيبوكسى تحضيرى متماسك ذو مقاومة عالية للتآكل والصدأ للحديد والصلب.  
**الوصف:**

- دهان إيبوكسى متماسك على هيئة مركبين أساسه أكسيد الحديد ذو مقاومة عالية للتآكل والصدأ للحديد والصلب.
- يطابق المواصفات القياسية المصرية ١٩٦٠.
- مجال الاستعمال:**
- وقاية الأسطح المعدنية من التآكل والصدأ.
- يمكن استخدام كيمابوكسى ١٣١ إي تى إتش لحماية حديد التسليح من الصدأ وللحصول على التصاق أقوى بين الخرسانة وحديد التسليح.
- دهان تحضيرى للجدران الحديدية والأوناش والمعدات والمضخات والصوامع وخزانات الزيوت.

### الخواص الفنية: (عند ٢٥° م)

اللون:	أحمر طوبى - رمادى
نسبة المواد الصلبة (بالوزن):	٨٠ ± ١%
الكثافة (كجم/لتر):	١٠٥٢ ± ٠٠٢ للاحمر، ١٠٦٠ ± ٠٠٢ للرمادى
نسبة خلط المركبين أ، ب بالوزن:	٤ : ١
زمن الجفاف الابتدائى:	١٢٠ دقيقة
زمن الجفاف النهائى:	٢٤ ساعة
معدل الاستهلاك (نظري):	٢٦٠ جم/م <sup>٢</sup> للوجه الواحد (السلك ١٠٠ ميكرون)

### طريقة التشغيل:

- يجب ان يكون السطح المراد دهانه نظيفاً جافاً وخالياً من الاتربة والزيوت والصدأ والشوائب الاخرى .
- يخلط مركبى كيمابوكسى ١٣١ إي تى إتش خلطاً ميكانيكياً جيداً قبل التشغيل مباشرة باستخدام خلاط ميكانيكى بطيء السرعة (٣٠٠ لفة/دقيقة) .
- يمكن دهانه بالفرشاه أو الرولة أو الرش .
- تغسل الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بمادة كيم سولفا ١ .
- التخزين:** لمدة عامان فى عبوات مغلقة وفى ظروف تخزين مناسبة .
- العبوات:** مجموعة من مركبين (أ+ب) زنة ١ كجم و ٤ كجم، يتم الخلط بالوزن طبقاً لما هو مودون على العبوات.