

كيما بوكسى ١٣١ ZNP

دهان إيبوكسى تحضيرى ونهائى مقاوم للتآكل والصدأ للحديد والصلب.

المواصفات العامة :

- كيما بوكسى ١٣١ زد إن بى عبارة عن دهان إيبوكسى ملون على الجودة خالى من المذيبات أساسية راتنج الإيبوكسى ومصلب أمينى خاص ومخضبات من فوسفات الزنك.
- كيما بوكسى ١٣١ زد إن بى يطابق المواصفات القياسية المصرية م ق م ٦٤٤٧.
- معتمد من الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى.
- مقاوم للبكتيريا والفطريات وغير ضار بالصحة.

مجال الاستخدام :

- دهان الخزانات الحديدية الخاصة بمياه الشرب.
- دهان الصهاريج والمواسير والمكينات والهياكل الحديدية المعرضة لتأثير العوامل الكيميائية.
- دهان منشآت الطرق والكبارى ومحطات المياه والصرف الصحى.
- معالجة وحماية حديد التسليح للخرسانة من الصدأ.
- دهان أبراج كهرباء الضغط العالى.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون :	رمادى - أبيض
نسبة المواد الصلبة (بالوزن) :	١٠٠ %
الكثافة (كجم/لتر) :	١.٥٥ ± ٠.٠٥
نسبة خلط المركبين أ، ب بالوزن :	٣ : ١
زمن الجفاف الابتدائى :	٨ ساعات
زمن الجفاف النهائى :	٢٤ ساعة
فترة التصلد الكامل :	٧ أيام
معدل الاستهلاك (نظرى) :	٢٥٠ جم/م ^٢ (بسمك متوسط ١٦٠ ميكرون)

يتبع

كيما بوكسى ١٣١ ZNP (تابع)

طريقة التشغيل :

- يتم تنظيف الأسطح تماماً لتكون جافة وخالية من الشوائب والصدأ والأتربة والشحوم والزيوت.
- يتم خلط مركبى كيما بوكسى ١٣١ ز دان بى خلطاً جيداً بواسطة خلاط ميكانيكى على السرعة البطيئة ٣٠٠ لفة /دقيقة.
- يتم دهان وجه واحد أو وجهين فى حالة دهان وجهين يخفف الوجه الأول بكيم سولف ٣ أو كيم سولف ٤ بالنسبة المحددة ويتم دهان الوجه الأخير بعد ١٨ ساعة من دهان الوجه الأول.
- تغسل الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بمادة كيم سولف ١.
- التخزين والصلاحية :** لمدة عامان فى عبوات مغلقة وفى ظروف تخزين مناسبة.
- العبوات :**
- مجموعة من مركبين (أ + ب) زنة ١ كجم، ٤ كجم يتم الخلط بالوزن طبقاً لما هو مدون على العبوات.