

كيمابوكسى EM 100

دهان إيبوكسى ماستك مرن على البنائية.

المواصفات العامة :

- دهان إيبوكسى حاوى على المذيبات وأساسه راتنج الأيبوكسى ومصلب بولى أميد خاص ومخضبات يعطى طبقة دهان سميكة بدون تسييل.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ م°)

اللون :	رمادى بدرجاته
نسبة المواد الصلبة بالوزن / بالحجم :	٨٥ ± ٢ % / ٧٢ ± ٢ %
الكثافة (B+A) :	١.٠٣ ± ١.٠٤٧ كجم / لتر
فترة التشغيل :	٤ ساعات (تقل بزيادة درجة الحرارة)
نسبة الخلط بالحجم (أ : ب) :	١ : ٢
نسبة الخلط بالوزن (أ : ب) :	١ : ٢.٥
زمن الجفاف الابتدائى :	٩٠ دقيقة
زمن الجفاف النهائى :	٢٤ ساعة
زمن دهان الوجه التالى :	١٦ - ١٨ ساعة
فترة التصلب الكامل :	٧ أيام
المخفف المستخدم :	كيم سولف ٥ للتخفيف (حسب الحاجة)
نسبة المخفف :	٥ - ١٠ % حسب طريقة الاستخدام إذا لزم
معدل الاستهلاك (نظري) :	٤٦٥ م ^٢ / لتر (لسمك جاف ١٦٠ ميكرون)
	تساوي ٣ م ^٢ / كجم

طريقة الاستعمال :

- يتم تجهيز السطح المراد دهانه طبقاً لأصول الصناعة.
 - تزال جميع الزيوت والشحوم والأجزاء المفككة من على الأسطح المراد دهانها باستخدام كيم سولف ١ وفرش سلك.
 - يقلب مركب (أ) (الدهان) أولاً باستخدام قلاب ميكانيكى بطى السرعة (٣٠٠ لفة / دقيقة).
 - يتم اضافة مركب (ب) (المصلب) والتقليب لمدة لا تقل عن ٥ دقائق على نفس السرعة السابقة حتى يتم التجانس.
- يتبع

كيمابوكسى ١٥٥ EM
(تابع)**طريقة الاستعمال :**

- يراعى الالتزام بسرعة التقليب المناسبة لتتلافى حدوث فقائيع هواء داخل المنتج أثناء التقليب.
- يتم الدهان بالفرشه أو الرولة للمساحات الصغيرة أو بالرش للمساحات الكبيرة (الضغط ٢٥٠ بار ومقاس فوهة ٠٠١٧ - ٠٠٢١ بوصة).
- تغسل الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بمادة كيم سولفا ١.

احتياطات الأمان :

- يجب أن يتم التشغيل في مكان جيد التهوية.
- تستعمل القفازات ونظارات الحماية للأعين وملابس خاصة أثناء التشغيل.
- فى حالة تلوث الجلد تغسل الاماكن الملوثة بكمية وفيرة من الماء والصابون.
- فى حالة تلوث الأعين تغسل مباشرة بالماء ويستشار الطبيب الاخصائى.
- لا يسمح بالطعام أو التدخين أثناء العمل.
- **التخزين والصلاحية :** لمدة عامين فى ظروف تخزين مناسبة.

العبوات :

- مجموعة ٢٠٧٢ لتر = ٤ كجم.
- مجموعة ٠٠٦٨ لتر = ١ كجم.