

## كيماوكسى FR ١٢٩

دهان إيبوكسى للحديد والخز سانة معوق للحريق.

**الوصف :**

- عبارة عن دهان إيبوكسى نهائى حاوى على المذيبات وأساسه راتنج الايبوكسى ومصلب بولى اميد خاص ومخضبات ومواد معوقة للحريق.

### الخواص الفنية: (عند ٢٥ °م)

اللون:	أبيض ورمادى
نسبة المواد الصلبة:	٦٨٪
الكثافة:	١٠٢٦ ± ٠٠٢ كجم/لتر
نسبة الخلط (A : B):	١ : ٢
اللزوجة (كأس فور د ٤):	٣٥ ± ٣ ثانية
زمن الجفاف الابتدائى:	١٢٠ دقيقة
زمن الجفاف النهائى:	٢٤ ساعة
فترة التصلب الكامل:	٧ أيام
وقت دهان الوجه التالى:	١٢ - ٢٤ ساعة
أقل درجة حرارة للتشغيل:	٥ °م
معدل الاستهلاك:	٢٧٥ جم/٢م <sup>٢</sup> لسمك ١٠٠ ميكرون

### طريقة التشغيل:

- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفاً وخالياً من الأتربة والزيوت والشوائب الأخرى.
- يفضل دهان وجه تحضيرى على الأسطح الحديدية من كيماوكسى ١٢٩ زد إن بى /اس (إف آر) وعلى الأسطح الخرسانية دهان كيماوكسى ١٠١ قبل دهان كيماوكسى ١٢٩ (إف آر).
- يتم خلط مركبى كيماوكسى ١٢٩ (إف آر) ميكانيكياً، يتم الدهان بالفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش خلال فترة التشغيل.
- تغسل الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بمادة كيم سولفا ١.
- التخزين:** ١٢ شهراً فى عبوات محكمة الغلق وظروف تخزينية مناسبة.
- العبوات:** مجموعات من مركبين سعة ١ كجم، ٣ كجم ويتم الخلط بالوزن طبقاً لما هو مدون على العبوات.