

كيما بوكسى RGL ١٥٠

الوصف:

– مركب إيبوكسى خالى من المذيبات على الشفافية قليل اللزوجة، يتكون من مركبين.

مجال الاستعمال:

- دهان واقى للارضيات والحوائط الخرسانية وأسطح البياض بخزانات مياه الشرب.
- عمل الاسطوانات الصناعية الخفيفة.
- إنتاج مونة إيبوكسية غير منكشبة بإضافة مواد مالئة للترميم وملء الشروخ.

المميزات:

- قليل اللزوجة.
- على الشفافية.
- يقاوم البرى والاحتكاك والاجهادات الميكانيكية والمواد الكيماوية.

الخواص الفنية: (عند ٢٥ °م)

نسبة المواد الصلبة:	١٠٠ %
الكثافة:	١,٠٧ ± ٠,٠٢ كجم/لتر
نسبة الخلط أ: ب بالوزن:	١ : ٢
زمن الجفاف النهائى:	٢٤ ساعة
معدل الاستهلاك:	٢٠٠ - ٣٠٠ جرام/م ^٢ / لكل طبقة دهان

طريقة الاستعمال:

- يجب أن تكون الأسطح جافة خالية من الزيوت والشحوم والأتربة.
- يضاف مركب ب (المصلد) على مركب أ (الراتنج) ويخلط المركبين جيداً.
- فى حالة المونة تضاف المواد المالئة ويعاد الخلط جيداً.
- تغسل الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بمادة كيم سولفا ١.
- **التخزين:** لمدة عام فى ظروف تخزين مناسبة وفى عبوات مغلقة.
- **العبوات:** مجموعة ١ كجم، مجموعة ٣ كجم.