

كيما بوكسى SF

دهان ايبوكسى على البنائبة خالى من المذيبات للحوائط والأرضيات.

المواصفات العامة :

- كيما بوكسى SF هو دهان ايبوكسى ملون على الجودة خالى من المذيبات من مركبين يستعمل كطلاء للحوائط والأرضيات أساسه راتنج الايبوكسى الخالى من المذيبات ومصلب خاص ومخضبات منتقاه ذات قدرة على مقاومة الكيمائيات والبرى.

مجال الاستعمال :

يستعمل كيما بوكسى SF كطبقة حماية عالية الجودة للحوائط والأرضيات فى المناطق الآتية :
- لحوائط وأرضيات المصانع والورش والمغاسل والمخازن والجراجات والحزانات والمواسير الحديدية والخرسانية.
- مصانع التعبئة والصناعات الدوائية وشركات مستحضرات التجميل.
- مواقف السيارات تحت الأرض.

المميزات :

- سهولة وسرعة الاستعمال.
- يتميز بقوة إلتصاق كبيرة بالأسطح الحديدية والخرسانية.
- ليس له تأثير ضار بالصحة.
- خالى من المذيبات وعديم الرائحة أثناء الاستعمال.
- مقاوم للبرى وللكيمائيات.
- مقاوم لنمو البكتيريا والفطريات.
- يمكن استعماله للحصول على أرضيات مقاومة للإنزلاق.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون :	أبيض - رمادى (وألوان كتالوج المادة)
نسبة المواد الصلبة :	١٠٠ %
الكثافة :	١٠٦ ± ٠٠٥ كجم / لتر
نسبة خلط المركبين بالوزن :	٥ (A) : ١ (B)
فترة التشغيل :	٣٠ دقيقة (تقل بارتفاع درجة الحرارة)
زمن الجفاف الابتدائى :	٨ ساعة

يتبع.....

كيمابوكسى SF (تابع)

(تابع) الخواص الفنية: (عند ٢٥° م)

٢٤ ساعة	زمن الجفاف النهائى:
٧ أيام	فترة التصلد الكامل:
١٨ - ٢٤ ساعة	وقت دهان الوجه التالى:
١٠° س	أقل درجة حرارة عند التشغيل:
كيم سولف ٣، كيم سولف ٤ (بنسبة ٤٪ حد أقصى)	المخفف:
٤-١٠ م/كجم / ١٤٠ ميكرون	معدل الاستهلاك النظرى:

طريقة الاستعمال:

١- أعداد السطح:

- يجب أن يكون السطح المراد دهانه سليماً وخالياً من أى تلوث قد يؤثر على إلتصاقه بالسطح مثل الأتربة والزيت والشحوم والشمع وزبدة الخرسانة ويتم إزالة التلوث بالماء أو بوسائل مناسبة لذلك.
- الخرسانة الحديثة يجب أن ير على تاريخ صبها ٢٨ يوم على الأقل.
- يتم العمل على سطح جاف نسبة الرطوبة لا تتعدى ٤٪.
- تملأ الثقوب والحفر بمجгон كيمابوكسى ١٣٣.
- يتم دهان وجه تحضيرى من مادة كيمابوكسى ١٠١ للأسطح الخرسانية ومادة كيمابوكسى ١٣١ أو كيمابوكسى ١٣١ ZNB/S للأسطح الحديدية ويترك للجفاف لدرجة غير لصوق (Tack-free) قبل الدهان النهائى.

٢- الخلط وتنفيذ الوجه النهائى:

- يتم خلط مركبى كيمابوكسى SF جيداً باستخدام خلاط على السرعة البطيئة (٣٠٠ لفة/دقيقة كحد أقصى).
- تنفيذ الدهان بالرولة الخاصة بالدهانات الايبوكسية أو بالمساحة المطاطية للأرضيات للوصول لتغطية مستمرة ومنتظمة.
- يتم تنفيذ وجه أو أكثر حسب السمك المطلوب وتكون فترة تنفيذ الوجه التالى ١٨ ساعة على الأقل بعد دهان الوجه السابق.

يتبع....

كيمابوكسى SF
(تابع)

(تابع) طريقة الاستعمال :

(تابع) ٢- المخلط وتنفيذ الوجه النهائى :

- للحصول على سطح أرضية مقاومة للإنزلاق يرش على الوجه التحضيرى أو على أول وجه وهو مازال مبللاً طبقة من رمال نظيفة (٠٠٢ - ٠٠٧ مم قطر بمعدل ١ كجم/م^٢)، ثم يليه طبقة نهائية من كيمابوكسى SF.
- يتم تنظيف الأدوات المستخدمة بمادة كيم سولفا ١ مباشرة.

ملحوظة: لتلافي تغير اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيلة لنفس كامل المسطح، وعند الأضرار للعمل بتشغيلة مختلفة يتم تنفيذ عبوة واحدة منها للتحقق من قبولها قبل أستعمال باقى الكمية.

احتياطات الأمان:

- العمل فى أماكن جيدة التهوية.

- تستعمل القفازات ونظارات الحماية للأعين وملابس خاصة أثناء التشغيل.

- فى حالة تلوث الجلد تغسل الأماكن الملوثة بكمية وفيرة من الماء والصابون.

- فى حالة تلوث الأعين تغسل بكمية وفيرة من المياه ويستشار الطبيب.

- غير مسموح بالطعام أو التدخين أثناء العمل.

التخزين: عامان من تاريخ الانتاج فى عبواته المغلقة وظروف تخزين مناسبة.

العبوات: مجموعة من مركبين ١ كجم، ٤ كجم

وإتباع نسبة المخلط للمركبين بالوزن كما هو مدون على العبوات