كيمابوكسى ٦٥١ مط

دهان بولى يوريثان معدل بالبولى أستر من مركبين.

المواصفات العامة :

- كيمابوكسى ٦٥١ مط هو دهان نهائى حاوى للمذيبات مرن ذو قوة التصاق عالية بالحديد والخرسانة بمعظم مواد البناء من مركبين أساسه راتنج البولى يوريثان المعدل بالبولى استر.

مجال الاستخدام :

- دهان نهائى للأسطح الخرسانية والاسمنتية والمعدنية والخشبية المعرضة لتأثير المياه والرطوبة والكيماويات.
- يستخدم لدهان الدفايات والبانيوهات.
- يستخدم لحماية مواسير بى ڤى إس لمقاومة الظروف الجوية والاشعة فوق البنفسجية.
- دهان ذو كفاءة عالية فى مقاومة العوامل الجوية القاسية وعوامل التعرية.
- مقاوم للبرى والاحتكاك والمواد الكيماوية.

الخـواص الفنيـة : (عند ٢٥ °م)

المظهر :	ناعم - مط	
اللـون :	شفاف - ملون	
نسبة المواد الصلبة (بالوزن) :	ملون ٧٠٪ ± ١٪	شفاف ٥٥٪ ± ١٪
الكثافة (كجم/لتر) :	ملون ١٫٣٢ ٪ ± ٠٫٠٥ ٪	شفاف ١٫٢١٪ ± ٠٫٠٥٪
نسبة الخلط بالوزن :	ملون ٣٫٥ A : B ١	شفاف ٢٫٧ A : B ١
فترة التشغيل :	٩٠ - ١٢٠ دقيقة (وتقل فترة التشغيل بزيادة درجة الحرارة)	
زمن الجفاف الابتدائى :	١٢ ساعة	
زمن الجفاف النهائى :	٢٤ ساعة	
فترة التصلد الكامل :	٧ أيام	
وقت دهان الوجه التالى :	١٢ - ٢٤ ساعة	
أقل درجة حرارة للتشغيل :	٨ °م	
المذيب :	ثنر أس أو ال (١٠٪ عند الحاجة)	
معدل الاستهلاك (نظرى) :	ملـون ٢٥٠ جم/م٢ / ١٠٠ ميكرون	
	شفاف ٣٤٠ جم/م٢ / ١٠٠ ميكرون	

يتبع ....

المقر الرئيسى : ٣١٩ - ٤٣ شارع الهرم - الجيزة
تليفون : ٣٥٨٥٤١١٨ - ٣٥٨٥٤٠٨٤ - ٣٥٨٥٣٩١٧ فاكس : ٣٥٨٥٩٨٥٨
Email : cmb@cmbegypt.com
www.cmb.eg

16172 خدمة العملاء Customer Service

كيمابوكسى ٦٥١ مط
(تابع)

طريقة الاستعمال :

- يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الاتربة والزيوت والشحوم والاجزاء المفككة.
- دهان وجه تحضيرى من كيمابوكسى ١٠١ على الاسطح الخرسانية أو الخشبية ومن كيمابوكسى ١٣١ على الاسطح الحديدية وذلك قبل دهان كيمابوكسى ٦٥١ مط.
- يتم خلط مركبى كيمابوكسى ٦٥١ مط خلطاً جيداً بأستخدام خلاط بطىء السرعه (٣٠٠ لفة فى الدقيقة – حد اقصى).
- يتم الدهان بأستخدام الفرشاه أو الرولة أو بالرش.
- يمكن دهان وجه واحد أو أكثر من كيمابوكسى ٦٥١ مط حسب الطلب على أن تترك فترة زمنية بين الأوجه المتتالية لا تقل عن ١٢ ساعة عند درجه حرارة ٢٥ °م.
- للحصول على سطح مقاوم للإنزلاق فى الجراجات أو المصانع يرش على الوجه التحضيرى أو على أول وجه طبقة رمال نظيفة (قطر ٠٫٢ – ٠٫٧ مم بمعدل ١كجم / م٢) ، ثم يدهن الوجه النهائى من كيمابوكسى ٦٥١ مط (بمعدل ٤٠٠–٨٠٠ جم / م٢).

احتياطات الأمان :

- يجب العمل فى أماكن جيدة التهوية.
- يجب أرتداء القفازات الواقية أثناء التشغيل.
- فى حالة تلوث الجسم تغسل الأماكن الملوثة بكمية وفيرة من الماء والصابون.
- فى حالة تلوث العين تغسل بكمية وفيرة من المياه ويستشار الاخصائى.
- يمنع الأكل والتدخين أثناء العمل.

التخزين : عامان فى عبوات مغلقة وفى ظروف تخزين مناسبة.

العبــوات : مجموعة من مركبين (أ + ب) بوزن ١كجم، ٤ كجم
(يتم الخلط – بالوزن – طبقاً لما هو مدون على العبوات)

المقر الرئيسى : ٣١٩ – ٤٣ شارع الهرم – الجيزة
تليفون : ٣٥٨٥٤١١٨ – ٣٥٨٥٤٠٨٤ – ٣٥٨٥٣٩١٧ فاكس : ٣٥٨٥٩٨٥٨
Email : cmb@cmbegypt.com
www.cmb.eg

16172 خدمة العملاء Customer Service