

وودكسى توب

ورنيش بولى يوريثان للخشب فائق اللمعان (مركبين أو مركب واحد) .

الوصف :

- يتكون الورنيش من مركبي أ ، ب .
- يستخدم الورنيش إما على هيئة مركب واحد أو مركبين .
- عند استخدام الورنيش كمركب واحد يدهن سطح الخشب بالمركب (أ) فقط حيث يتصلد بفعل الرطوبة الموجودة بالهواء .
- عند استخدام الورنيش كمركبين، يتم خلط المركبين أ ، ب معاً قبل الاستخدام مباشرة وعند دهان أسطح الخشب تتكون طبقة صلدة من راتنج البولى يوريثان .

 مجال الاستعمال :

- ورنيش واقى لامع لجميع أنواع الأسطح الخشبية مثل الأثاث والحوائط الزخرفية الداخلية والخارجية والأرضيات والأبواب والشبابيك .. الخ .
- يستخدم الورنيش كمركبين فى الحالات التى يتعرض فيها سطح الخشب لعوامل برى قوية مثل الأرضيات بينما يستخدم الورنيش كمركب واحد عند تعرض الخشب لعوامل برى خفيفة أو متوسطة مثل الأثاث والحوائط .

الخواص الفنية : (عند ٢٥ م°)

نسبة المواد الصلبة (بالوزن) :	٥٨ ± ١ %
الكثافة (كجم/ لتر) :	٠.٩٨ ± ٠.٠٢
نسبة خلط المركبين أ ، ب بالوزن :	٨ : ١
زمن الجفاف السطحى :	ساعتان
زمن الجفاف الصلد :	١٨ ساعة
فترة التصلد الكامل :	٧ أيام
معدل الاستهلاك :	٧-٢م٩ /كجم

يتبع

**وودكسى توب
(تابع)****طريقة التشغيل :**

- يجب أن يكون سطح الخشب نظيفاً ناعماً خالياً من الأتربة والزيوت والأجزاء المفككة .
 - تخلط جيداً محتويات المكونين أ + ب بخلاط ميكانيكى على السرعة البطيئه(٣٠٠لفة/دقيقة) أو يستخدم المركب فقط وذلك وفقاً لنعوية الورنيش المطلوب .
 - يجب استخدام فرشاة جديدة مع ملاحظة تجنب العمل فى جوبه أتربة بقدر الإمكان .
 - يتم غسل الادوات بعد العمل مباشرة بمادة كيم سولف ا .
- التخزين :** لمدة ٦ شهور تحت ظروف تخزين مناسبة .
- العبوات :** مركبين مجموعة ١ كجم و مجموعة ٤ كجم ، مركب واحد ٠٠٨٨٩ كجم ، ٢٠٥٥٦ كجم .