

بوية ألومنيوم CMB

دهان للأسطح الحديدية لمقاومة الحرارة العالية.

مجال الاستعمال :

- دهان الأسطح التي تتعرض لدرجات الحرارة العالية كالفلايات وغرف الماكينات والمداخن.

المميزات :

- مقاومة جيدة لدرجات الحرارة المرتفعة.

- قوى الالتصاق بالأسطح الحديدية.

- سهل التشغيل وسريع الجفاف.

- اقتصادى ومعدل تغطية مرتفع.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

الكثافة (كجم/لتر) :	١.٠٤
نسبة المواد الصلبة (بالوزن) :	٥٠٪
اللزوجة (مقياس كاس فوردر رقم ٤) :	٣٥ - ٤٠ ثانية
مقاومة الحرارة :	حتى ١٨٠ °م
الجفاف السطحي :	٦٠ دقيقة
الجفاف النهائى :	١٨ ساعة
المذيب :	كيم سولف ٦
معدل الاستهلاك النظرى :	١٠ م ^٢ /كجم/وجه

طريقة العمل :

- يتم تنظيف الأسطح الحديدية جيداً لتكون جافة وخالية من الصدأ والشوائب والشحومات والزيوت وخلافه.

- يتم تقليب العبوات جيداً قبل الدهان.

- يتم الدهان بالفرشاة أو الرش ويمكن دهان الوجه التالى بعد ١٨ ساعة تقريباً عند درجة حرارة ٢٥ °م.

يتبع ...

بوية ألومنيوم CMB (تابع)

احتياطات الأمان :

- يجب العمل فى أماكن جيدة التهوية.
 - يجب ارتداء الملابس والقفازات الواقية أثناء العمل.
 - فى حالة تلوث الجسم تغسل الأماكن الملوثة بكمية وفيرة من الماء والصابون.
 - فى حالة تلوث العين تغسل بكمية وفيرة من المياه ويستشار الطبيب الأخصائى.
- التخزين والصلاحيه : ١٢ شهراً تحت ظروف تخزين مناسبة.**
- العبوات : ٤ كجم.**