

بونا تون

دهان بولى كربونات مائى مط.

مواصفات عامة :

- بونا تون هو دهان شفاف مط مائى من مركبين أساسه بولى الكربونات المعدل وهو غالىق لمساح الخرسانة والارضيات الاسمنتية والراتنجية ولقاومة البرى والاحتكاك.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون :	شفاف ويمكن تلوينه عند الطلب
نسبة المواد الصلبة بالوزن :	٤٠ ± ٢ %
نسبة الخلط B:A :	١ : ١٠ للشفاف وتختلف للألوان
فترة التشغيل :	٨ ساعات تقريباً
الجفاف الابتدائى :	١٣٠ دقيقة (لسمك ١٢٠ ميكرون ورطوبة نسبة ٤٠%)
الجفاف النهائى :	٢٤ ساعة (لسمك ١٢٠ ميكرون ورطوبة نسبة ٤٠%)
فترة التصلب الكامل :	٧ أيام
زمن الوجه التالى :	٤ - ٥ ساعة
أقل درجة حرارة تشغيل :	٥ °س
المخفف :	مياه
معدل الاستهلاك النظرى :	١٢٠ - ١٥٠ جم/م ^٢ /لوجه

طريقة الاستعمال :

- يجب أن تكون الأسطح التى سيتم دهانه بمادة بونا تون جافة ونظيفة وخالية من الزيوت والشحوم وفى حالة دهان الارضيات الايبوكسية أو البولى يورثانية يجب أن يكون قد مضى على تنفيذها فترة التصلب الكامل.

- يتم خلط مركبى مادة البوتا تون خلطاً جيداً بأستعمال خلاط بطى الحركة أقل من ٣٠٠ لفة/ دقيقة لمنع تكون الرغاوى.

- يتم تنفيذ المادة بالرولة أو الفرشة أو بمسدس الرش مع المحافظة على معدل الاستهلاك من ١٢٠ - ١٥٠ جم/م^٢ ويعتمد على حالة السطح ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية.

- تغسل الأدوات مباشرة بعد الاستعمال بالمياه.

التخزين : لمدة ستة شهور فى عبواتها الأصلية المغلقة ودرجة حرارة أعلى من درجة التجمد.

العبوات : مجموعة من مركبين زنة ٣٠٦ كجم.