

أدفي فوم (٣٢)

ألواح عازلة للحرارة من البوليستيرين المشكل بالثق.

الوصف:

- أدفي فوم (٣٢) هي ألواح عازلة للحرارة عالية الجودة من البوليستيرين مصنوعة بطريقة البثق وتتوفر بأسماء وبأشكال حواف مختلفة

مجال الاستخدام:

- العزل الحراري لأسقف وحوائط المباني.
- العزل الحراري لأسقف وأرضيات وحوائط مخازن التبريد والثلاجات.
- تجديد وتحسين الطبقات العازلة للحرارة للأسطح القديمة.
- مناسب بوجه خاص في طريقة العزل المحمي الذي توضع فيه الطبقة العازلة للحرارة فوق الطبقة العازلة للمياه لتمييزه بعدم امتصاص المياه.

المميزات:

- كفاءة عالية ودائمة للعزل الحراري.
- مقاومة انضغاط عالية بالمقارنة بالمواد المشابهة.
- ذو بنية من الخلايا المغلقة لذا لا يمتص المياه أو الرطوبة.
- مقاومة الاملاح الكيميائية.
- عمر خدمة أطول بالمقارنة بالمواد المشابهة.
- يمتاز بثبات الأبعاد عند التعرض للظروف الجوية المتغيرة.
- سهل القطع والتشكيل بمنشار الأخشاب.
- يحتوى على عائق للحريق وبالتالي ينطفئ عند إبعاد مصدر الحريق.
- غير ضار بالصحة ومنتهى الأمان عند الاستعمال والتشغيل.
- اقتصادي حيث أن سمك ٢٥ سم منه تكافئ ١٢٥ سم من السيلتون في العزل الحراري.

طريقة التركيب:

- يتم لصق ألواح أدفي فوم (٣٢) على الأسقف أو الحوائط باستعمال مونة اسمنتية تتكون من ١ م^٣ رمل : ٣٠٠ كجم اسمنت ومياه مضاف لها الأديبوند بنسبة ٤ : ١ أو باستعمال المستحلب البيتوميني المطاطي (سيرو بلاست) كما يمكن لصقه بأى لاصق مناسب لا يحتوى مذيبيات.
- يكون اللصق إما على كامل السطح أو نقط محددة.

يتبع ...


أدفي فوم (٣٢) (تابع)

الأبعاد القياسية وشكل الحواف :

الطول × العرض (سم)
٦٥ × ١٢٥

السبك (مم)
١٠٠ - ٢٥

شكل الحواف



قياسي



تشكيل من جانب واحد



تشكيل من الجانبين

الخواص الفنية (عند ٢٥ °س) :

الخاصية	المواصفات القياسية	القيمة
الكثافة	DIN 53420	٢٢ - ٢٥ كجم/م ^٣
الموصلية الحرارية	EN 13501-1	٠.٠٢٨ - ٠.٠٣٣ وات/م كلفن
اجهاد الضغط عند ١٠٪ ترخيم	DIN 53421 ASTM C 165	٢٠٧٥ - ٣ كجم/م ^٢ ٢٧٥ - ٣٠٠ كيلو باسكال
امتصاص الماء ٪ بالحجم	DIN 53428	أقل من ١.٥ ٪
معامل التمدد الحراري الطولي	ASTM D 696	7x10 ⁻⁵
قابلية الاشتعال	EN 13501-1 EN ISO 11925-2	Class E