

كيوراسول ا

مركب راتنجي لمعالجة الخرسانة .

المواصفات القياسية:

مطابق للمواصفات الامريكية ASTM C 309-81 class B type 1 or 2 .

مجال الاستعمال:

- الخرسانة المستخدمة فى الطرق والكبارى .

- الحوائط الساندة وقنوات الرى ومهابط الطائرات .

الخواص الفنية: (عند ٢٥ °م)

نسبة المواد الصلبة (بالوزن): ٢٠٪ (شفاف) - ١١٪ (أبيض)

الكثافة (كجم/لتر): ٠.٨١ ± ٠.٠٢ (شفاف) - ٠.٩١ ± ٠.٠٢ (أبيض)

معدل الاستهلاك: ٦ - ٨ م^٢/ لتر (شفاف وأبيض)

طريقة الاستعمال:

- كيوراسول ا يستعمل بالرش بعد صب الخرسانة مباشرة بعد اختفاء ماء طفح الخرسانة .

- وفى حالة الاسطح الرأسية فترش بالماء جيداً بعد رفع الشدات مباشرة ثم يرش مركب كيوراسول ا .

التخزين: لمدة ٥ سنوات (للنوع الشفاف)

ولمدة ١٢ شهراً (للنوع الابيض) تحت ظروف تخزين مناسبة .

العبوات: ٢٠ لتر / ٢٠٠ لتر .