

أديكريت 1 BVF

إضافة فائقة الجودة لتقليل مياه الخلط وتحسين قابلية التشغيل للخرسانة.

المواصفات القياسية:

أديكريت بي في إف 1 يوفى اشتراطات المواصفات القياسية الأمريكية ASTM C 494 type F وبالتالي (متوافق Type A) والمواصفات الأوروبية EN 934-2 والمواصفات القياسية المصرية ES 1899.

مجال الاستعمال:

يستعمل الأديكريت بي في إف 1 مع جميع أنواع الأسمنت لانتاج خرسانة ذات مقاومة مبكرة ونهائية عالية ومناسبة لأعمال الكبارى والخرسانة سابقة الصب والخرسانة سابقة الاجهاد.

الخصائص الفنية: (عند ٢٥ م°)

الكثافة (كجم/لتر): 1,18 ± 0,1

التوافق مع الأسمنت: تتوافق مع جميع أنواع الأسمنت

معدل الاستهلاك:

- الجرعة العادية من ١٥% إلى ٢% من وزن الأسمنت للحصول على قابلية تشغيل عالية بدون زيادة في ماء الخلط أو الحصول على إجهاد ضغط على مع تقليل ملحوظ في مياه الخلط.

- قد تصل الجرعة إلى ٤% من وزن الأسمنت مع ضرورة إجراء تجارب موقعية لتحديد الجرعة بدقة حسب نوع ونسب الأسمنت المستعمل ونوع الركام وهبوط المخروط القياسى والاجهاد المطلوب.

طريقة الاستعمال:

- يضاف الأديكريت بي في إف 1 أثناء عملية الخلط بعد إضافة المياه أو يضاف إلى المياه قبل عملية خلط الخرسانة.

التخزين: لمدة ١٨ شهراً تحت ظروف تخزين مناسبة.

العبوات: ٥ كجم / ٢٠ كجم / ٢٠٠ كجم.