

أديكرت LP

إضافة للخرسانة لانتاج الهواء المحبوس .

المواصفات القياسية :

الاديكرت إل بي يوفى اشتراطات المواصفات القياسية الامريكية ASTM C 260 والمواصفات الاوروبية EN 934- 2 .

مجالات الاستعمال :

- يستعمل بكفاءة عالية للخرسانات المكشوفة مثل خرسانات رصف الطرق والكبارى وممرات الطائرات وكذا الخرسانات المستعمل فيها نسبة قليلة من الاسمنت.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ م°)

الكثافة (كجم/تر): 1.02 ± 0.01

نسبة الكلوريدات: لا يوجد

زمن الشك: حوالى ساعة زيادة فى حالة الجرعات العادية

حجم الفقاعات الهوائية: ٤ حتى ٧% من حجم الخرسانة

معدل الاستهلاك: ٠.١٠ - ٠.١٥ % من وزن الاسمنت.

طريقة الاستعمال :

- يضاف الاديكرت إل بي مباشرة إلى ماء الخلط وتعتمد كمية الجرعة المضافة على كمية الفراغات المطلوبة ونوعية الخرسانة المستعملة، تسبب زيادة نعومة وكمية الاسمنت ودرجة حرارة الخرسانة فى نقص كمية الفقاعات الهوائية المتكونة كذلك يسبب زيادة محتوى الرمل ووقت الخلط فى زيادة كمية الفقاعات الهوائية المتكونة.

التخزين: لمدة ١٨ شهراً تحت ظروف تخزين مناسبة.

العبوات: ٥ كجم / ٢٠ كجم / ٢٠٠ كجم.