

## BVS 1 أديكريت 1

إضافة فائقة الجودة لتقليل مياه الخلط وتحسين قابلية التشغيل مع زيادة زمن الشك للخرسانة.

### المواصفات القياسية :

- الأديكريت بي في إس 1 يوفى اشتراطات المواصفات القياسية الأمريكية الأمريكية G ASTM C 494 type (A,B) . وبالناتي تطبق (type A,B).

- معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .  
**مجال الاستعمال:**

يستخدم أديكريت بي في إس 1 مع جميع أنواع الأسمنت للحصول على خواص التالية للخرسانة :

- لانتاج خرسانة ذات مقاومة مبكرة ونهاية عالية ومناسبة لاعمال الكباري والخرسانة سابقة الصب والخرسانة سابقة الاجهاد.
- لصب الخرسانة في الاجواء الحارة حيث يمكن زيادة زمن الشك بزيادة الجرعة.
- للحصول على خواص الخرسانة المطلوبة مع توفير كمية الأسمنت المستعمل.
- للحصول على خرسانة ذات قابلية تشغيل عالية أو ذاتية السيولة.

الخواص الفنية : (عند ٢٥°C)

الكتافة (كجم/لت) : ١٠٧٥ ± ٠٠١

التوافق مع الأسمنت : يتوافق مع جميع أنواع الأسمنت

### معدل الاستهلاك :

- الجرعة العادلة من ١٥٪ إلى ٢٪ من وزن الأسمنت للحصول على قابلية تشغيل عالية بدون زيادة في ماء الخلط أو الحصول على إجهاد ضغط على مع تقليل ملحوظ في مياه الخلط.

- قد تصل الجرعة إلى ٣٪ من وزن الأسمنت مع ضرورة إجراء تجربة موقعة لتحديد الجرعة بدقة حسب نوع ونسب الأسمنت المستعمل ونوع الركام وهبوط المخروط القياسي والاجهاد المطلوب.

### طريقة الاستعمال :

- يضاف الأديكريت بي في إس 1 أثناء عملية الخلط بعد إضافة المياه أو يضاف إلى المياه قبل عملية خلط الخرسانة.

**التخزين:** لمدة ١٨ شهراً في ظروف تخزين مناسبة.

**العبوات:** ٥ كجم / ٢٠ كجم