أديكريت BVS

إضافة فائقة الجودة لتقليل مياه الخلط وتحسين قابلية التشغيل مع زيادة زمن الشك للخرسانة.

المواصفات القياسية :

- الاديكريت بى فى إس يوفى اشتراطات المواصفات القياسية الامريكية ASTM C 494 type G (وبالتالى تطابق type A,B) والمواصفات الاوروبية EN 934- 2 والمواصفات القياسية المصرية ES 1899.

مجـال الاسـتعمال :

يستعمل الاديكريت بى فى إس مع جميع أنواع الاسمنت للحصول على الخواص التالية للخرسانة :

- لانتاج خرسانة ذات قابلية عالية للتشغيل أو ذاتية السيولة.
- لتأخير والتحكم فى زمن شك الخرسانة لمدة تصل إلى عشرين ساعة ومناسبة بوجه خاص فى حالة صب الخرسانة فى الاجواء الحارة.
- لانتاج خرسانة ذات مقاومة مبكرة ونهائية عالية تناسب بوجه خاص أعمال الكبارى والمصانع والخرسانة سابقة الصب والخرسانة سابقة الاجهاد.
- للتوفير فى استهلاك الاسمنت بدون التأثير على قابلية التشغيل ومقاومة الخرسانة.

الخـواص الفنيـة : (عند ٢٥° م)

الكثافة (كجم/لتر): ١٫٢٣ ± ٠٫٠٢

نسبة الهواء المحبوس: صفـــر

التوافق مع الاسمنت: يتوافق مع جميع أنواع الاسمنت

معدل الاستهلاك :

- الجرعة العادية من ٠٫١٥٪ إلى ٢٪ من وزن الأسمنت للحصول على قابلية تشغيل عالية بدون زيادة فى ماء الخلط أو الحصول على إجهاد ضغط عالى مع تقليل ملحوظ فى مياه الخلط.
- قد تصل الجرعة إلى ٣٫٥٪ من وزن الأسمنت مع حتمية إجراء تجارب موقعية لتحديد الجرعة بدقة حسب نوع ونسب الاسمنت المستعمل ونوع الركام وهبوط المخروط القياسى والاجهاد المطلوب.

طريقة الاستعمال :

- يضاف الاديكريت بى فى إس أثناء عملية الخلط بعد إضافة المياه أو يضاف إلى المياه قبل عملية خلط الخرسانة.

التخـزين : لمدة ١٨ شهراً تحت ظروف تخزين مناسبة.

العبـوات : ٥ كجم / ٢٠ كجم / ٢٠٠ كجم.

المقر الرئيسى : ٣١٩ - ٤٣ شارع الهرم - الجيزة
تليفون: ٣٥٨٥٤١١٨ - ٣٥٨٥٤٠٨٤ - ٣٥٨٥٣٩١٧ فاكس: ٣٥٨٥٩٨٥٨
Email : cmb@cmbegypt.com
www.cmb.eg

16172 خدمة العملاء Customer Service