أديكريت DM 2

إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح.

المواصفات القياسية :

- الاديكريت دى إم ٢ يوفى اشتراطات المواصفات الاوروبية EN 934-2 والمواصفة ASTM C 494, Type A.
- معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لعزل مشاريع مياه الشرب ومشاريع الصرف الصحى.

مجـال الاسـتعمال :

- خرسانة المنشآت المائية والمنشآت تحت سطح الارض والكبارى والاساسات والخزانات والأنفاق ودورات المياه والاسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية.

الخـواص الفنيـة : (عند ٢٥ °م)

الكثافة (كجم/لتر): ١٫١٠ ± ٠٫٠١

التوافق مع الاسمنت : يتوافق مع جميع أنواع الاسمنت

معدل الاستهلاك :

- الجرعة العادية حوالى ٠٫٢٥ - ٠٫٥ ٪ من وزن الاسمنت أى ١-٢ كجم لكل متر مكعب من الخرسانة.
- يمكن زيادة الجرعة إلى ١ ٪ من وزن الاسمنت.

طريقة الاستعمال :

- يضاف الاديكريت دى إم ٢ أثناء عملية الخلط بعد إضافة المياه أو يضاف إلى المياه قبل عملية خلط الخرسانة.

التخـزين : لمدة ١٨ شهراً تحت ظروف تخزين مناسبة.

العبـوات : ١ كجم / ٥ كجم / ٢٠ كجم / ٢٠٠ كجم.

المقر الرئيسى : ٣١٩ - ٤٢ شارع الهرم - الجيزة
تليفون : ٣٥٨٥٤١١٨ - ٣٥٨٥٤٠٨٤ - ٣٥٨٥٣٩١٧ فاكس : ٣٥٨٥٩٨٥٨
Email : cmb@cmbegypt.com
www.cmb.eg

16172 خدمة العملاء Customer Service