أديكريت DM 2

إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح، وتثبيط التآكل الناتج من الكلوريد في حديد التسليح للخرسانة.

المواصفات القياسية :

- الاديكريت دى إم ٢ يوفى اشتراطات المواصفات الاوروبية EN 934-2 والمواصفة ASTM C 494, Type A.
- معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لعزل مشاريع مياه الشرب ومشاريع الصرف الصحى.

مجـال الاسـتعمال :

- خرسانة المنشآت المائية والمنشآت تحت سطح الارض والكبارى والاساسات والخزانات والأنفاق ودورات المياه والاسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية.
- اضافة خرسانية لتثبيط التآكل الناتج من الكلوريد في حديد تسليح الخرسانة.

الخـواص الفنيـة : (عند ٢٥° س)

الأسـاس :	لجنو سلفونات
المظهـر :	سائل بني
الكثـافة (كجم/لتر) :	١٫١٠ ± ٠٫٠١
التوافـق مع الاسـمنت :	يتوافق مع جميع أنواع الاسمنت
التحسن في النفاذية عند نسبة ٠٫٢٥٪ من الأسمنت (DIN 1048):	٣٤ ٪
مقاومة التآكل (ASTM G 180) او (ASTM C 1582):	١٠٣٠٠ اوم Ω

معدل الاستهلاك :

- الجرعة العادية حوالى ٠٫٢٥ - ٠٫٥ ٪ من وزن الاسمنت أى ١-٢ كجم لكل متر مكعب من الخرسانة.
- يمكن زيادة الجرعة إلى ١ ٪ من وزن الاسمنت.

طريقة الاستعمال :

- يضاف الاديكريت دى إم ٢ أثناء عملية الخلط بعد إضافة المياه أو يضاف إلى المياه قبل عملية خلط الخرسانة.

التخـزين : لمدة ١٨ شهراً تحت ظروف تخزين مناسبة.

العبـوات : ١ كجم / ٥ كجم / ٢٠ كجم / ٢٠٠ كجم.

المقر الرئيسى : ٣١٩ - ٤٣ شارع الهرم - الجيزة
تليفون : ٣٥٨٥٤١١٨ - ٣٥٨٥٤٠٨٤ - ٣٥٨٥٣٩١٧ فاكس : ٣٥٨٥٩٨٥٨
Email : cmb@cmbegypt.com
www.cmb.eg

16172 خدمة العملاء Customer Service