

أديكريت 1 ST

إضافة لتحسين قابلية الضخ للخرسانة.

المواصفات القياسية:

أديكريت إس تي 1 يوفى اشتراطات المواصفات الأوروبية 5 - 934 EN

مجال الاستعمال:

- مع الاعمال حيث يكون صب الخرسانة ميكانيكياً بالضخ.

الخواص الفنية: (عند ٢٥ م°)

الكثافة (كجم/لتر): ١,١٦ ± ٠,٠١

نسبة الهواء المحبوس: ١ - ٢%

التوافق مع الاسمنت: تتوافق مع جميع أنواع الاسمنت، ما عدا أسمنت أكسيد الألومنيوم العالى

معدل الاستهلاك:

- يمكن تحديد الجرعة المناسبة عن طريق عمل اختبار تجريبي في الموقع بنفس الخلطة المستعملة وعموماً فإن

الجرعة العادية تكون في حدود ٠,٣ إلى ٠,٦٥ كجم لكل ٥٠ كجم أسمنت.

- زيادة الجرعة إلى ضعف الكمية المطلوبة يتسبب عنه زيادة بسيطة في زمن الشك الابتدائي للخرسانة

ولا تقل المقاومة النهائية للخرسانة باستخدام جرعات إضافية من أديكريت إس تي 1.

طريقة الاستعمال:

- يضاف أديكريت إس تي 1 مباشرة أثناء عملية الخلط وللحصول على أفضل نتيجة تضاف الكمية أثناء

إضافة ماء الخلط ويكون إضافة الكمية المطلوبة إلى الماء قبل عملية الخلط.

التخزين: لمدة 1٨ شهراً تحت ظروف تخزين مناسبة.

العبوات: ٢٠٠ كجم.