

دارى جلو

مسحوق فائق الجودة للصلق البورسلين والرخام.

وصف المنتج:

- مركب من الأسمنت المعالج كيميائياً ومواد بوليمرية منتقاه ذات قوة إلتصاق عالية ومواد مالعة خاصة ويخلط بالماء فقط لعمل مونة اللصق.
- دارى جلو يوفى:
- المواصفات القياسية الأوروبية الموحدة EN 12004-1 Type C, Class 2E والمواصفات القياسية المصرية م.ق. ٤١١٨.
- المنتج مطابق للمواصفات الفنية للمصنع رقم CMBI 1215.

مجال الاستعمال:

- مونه فائقة الجودة للصلق بلاط القيشانى والسيراميك والموزاييك والبورسلين وتثبيت وحدات الألواح الرغوية والصوف الزجاجى ووحدات البياض على الأسطح الخرسانية والبياض الأسمنتى.
- يمكن أيضاً أستعماله كمونة تثبيت الوحدات الخرسانية الخفيفة والطوب الخفيف بجميع أنواعه.
- مناسب للاستعمال الداخلى والخارجى للأرضيات والحوائط.
- يستخدم فى حمامات السباحة وخزانات المياه والمطابخ والحمامات.

ملحوظة:

- يمكن أستخدام دارى جلو فى لصق أنواع أخرى من البلاط مثل الأحجار الطبيعية والاصطناعية (الرخام) حسب ماتنص عليه المواصفات القياسية م.ق. ٤١١٨ والمواصفة EN 12004-1 بعد عمل تصميم يتوافق مع مقاسات وسلك ووزن هذه البلاطات والتي تستلزم فى بعض الأستعمالات مثل تكسيات الرخام للواجهات استعمال وسائل تثبيت ميكانيكى.

المميزات:

- مقاومة إلتصاق الشد لا تقل عن ضعف مقاومة إلتصاق الشد للنوع العادى class 1.
- جاهز للأستعمال لا يتطلب سوى الخلط بالماء.
- سرعة ونظافة وموثوقية وتوفير فى تكلفة إنجاز العمل بسبب صغر سمك المونة اللاصقة.
- طبقة لاصقة عاز له مقاومة لكيميائيات التنظيف العادية مع مقاومة الحرارة.
- يصلح للصلق بلاطات السيراميك ذات الأحجام الكبيرة.

يتبع

دارى جلو (تابع)

الخواص الفنية: (عند ٢٥ °م)

اللون:	رمادى - أبيض
الكثافة (كجم/لتر):	1.75 ± 0.02
الكثافة (مونه جافة) (كجم/لتر):	2 ± 0.02
زمن الجفاف الابتدائى:	٤ - ٦ ساعة
زمن الجفاف النهائى للأحمال الخفيفة:	٢٤ ساعة
زمن الصلادة النهائية للأحمال الكاملة:	٧ يوم
مقاومة الالتصاق بالشد (EN 12004 (Part 2):	أكثر 1٠ كجم/سم ^٢
محتوى المواد العضوية المتطايرة (VOC):	٠.٣٦ %
معدل الاستهلاك (النظري):	بلاط السيراميك ٢٥ - ٣٥ كجم/م ^٢
(على أسطح تامة الأستواء)	لوحدات البوليسترين ١٥ - ٢٥ كجم/م ^٢

طريقة الاستعمال:

- تنظيف الأسطح من الأتربة والأملاح والزيوت ومواد الدهانات الجيرية والقابلة للإزالة بالماء.
- فى حالة الحوائط ذات القابلية العالية لامتصاص الماء (مثل حوائط الخرسانة المسامية الخفيفة) يجب دهان وجه تحضيري من محلول دارى جلو (المخفف بالماء بنسبة حوالى ١ : ١).
- يخلط مسحوق دارى جلو جيداً مع حوالى ٢٠ - ٢٥ % من الماء التنظيف (حوالى ٥ - ٦ لتر ماء لكل ٢٥ كجم دارى جلو) بحيث تكون المونة الناتجة ذات درجة تشغيل كافية تمكن من عدم سقوطها من الطالوش أثناء الاستعمال.
- يمكن استعمال المونة لمدة ٣ إلى ٤ ساعات بعد خلطها ولا تستعمل بواقى عند بدء تصلبها.
- تفرد مونة دارى جلو بسكيننة معجون مشرشرة مع الضغط جيداً على المونة أثناء عملية الفرد.
- ويسبب التماسك السريع بين المونة والأسطح سهولة وسرعة وإجاز العمل وعموماً يمكن ضبط وضع البلاط فوق المونة خلال نصف ساعة إلى ساعة على الأكثر من فرد المونة على الأسطح حسب الظروف الجوية ودرجة الحرارة وقت التشغيل.
- يتم تنظيف المعدات المستعملة بالماء بعد إتمام عملية التشغيل مباشرة.

يتبع

**دارى جلو
(تابع)****أحتياطات الأمان:**

- نظراً لأرتفاع قلوية الأسمنت فإنه يؤثر على الأشخاص ذوى البشرة الحساسة لذا:
- يجب إرتداء القفازات والافرول والنظارة الواقية أثناء المناولة والتطبيق.
- فى حالة التلامس يتم الشطف بكمية وفيرة من المياه.
- غسل الأيدى بالماء والصابون بعد نهو العمل.
- التخزين والصلاحية:** لمدة ١٢ شهر فى ظروف التخزين الجافة.
- العبوات:** ٢٥ كجم.