دكتور برفكت

مسحوق للصق القيشانى والسيراميك.

وصف المنتج :

- مركب من الاسمنت المعالج كيميائياً بلدائن صناعية ومواد مالئة خاصة.
- يوفي المواصفات القياسية الاوروبية الموحده 12004-1 Type C2 والخصائص الخاصة (T), (E), (S1).
- يوفي المواصفة القياسية المصرية م.ق.م ٤١١٨.
- منتج يوفى أشتراطات المواصفات الفنية للمصنع رقم CMBI 1021.

مجال الاستعمال :

- مادة فائقة الجودة كطبقة رقيقة للصق البلاط القيشانى والزجاجى والموازيكو ولتثبيت وحدات الالواح الرغوية والصوف الزجاجى ووحدات البياض على الأسطح الخرسانية والحوائط الطوب بعد بياضها بالمونة.
- يمكن أيضاً استعماله كمونة تثبيت الوحدات الخرسانية الخفيفة والطوب بجميع أنواعه.
- مناسب للاستعمال الداخلى والخارجى.
- يستخدم فى حمامات السباحة وخزانات المياه والمطابخ والحمامات.

الخـــواص الفنيـــة : (عند ٢٥ °م)	
اللـــون :	رمـــادى / أبيـض
الكثافة مسحوق (كجم/لتر) :	١٫٦ ± ٠٫٠٥
الكثافة مونة جافة (كجم/لتر) :	٢٫٠٠ ± ٠٫٠٢
زمن الجفاف الابتدائى :	٤ – ٦ ساعة
زمن الجفاف النهـائـى :	٢٤ ساعة
معدل الاستهلاك لبلاط السيراميك :	٢٫٥ – ٣٫٥ كجم / م^{٢} (على سطح مستوى تماماً)
معدل الاستهلاك لوحدات البولى ستيرين :	١ – ٢ كجم / م^{٢}

يتبع ....

دكتور برفكت (تابع)

طريقة الاستعمال :

- تنظيف الاسطح من الاتربة والاملاح والزيوت ومواد الدهانات الجيرية والقابلة للإزالة بالماء.
- فى حالة الحوائط ذات القابلية العالية لامتصاص الماء (مثل حوائط الخرسانة المسامية الخفيفة) يجب دهان وجه تحضيرى من مادة دكتور برفكت المخفف بالماء بنسبة ١ : ١.
- يخلط مسحوق دكتور برفكت جيداً بالماء مع حوالى ٢٠ - ٢٥ ٪ من الماء النظيف حوالى ٤ - ٥ لتر ماء لكل ٢٠ كجم من مادة دكتور برفكت بحيث تكون المونة الناتجة ذات درجة تشغيل كافية تمكن من عدم سقوطها من الطالوش أثناء الاستعمال.
- يمكن استعمال المونة لمدة ٣ إلى ٤ ساعات بعد الخلط ولا تستعمل بواقي المونة عند بدئ تصلبها.
- تفرد مونة دكتور برفكت بسكينة معجون مشرشرة مع الضغط جيداً على المونة أثناء عملية الفرد.
- يسبب التماسك السريع بين المونة والاسطح سهولة وسرعة إنجاز العمل وعموماً يمكن ضبط وضع البلاط فوق المونة خلال ٢٠ - ٤٥ دقيقة على الاكثر من فرد المونة على السطح حسب الظروف الجوية ودرجة الحرارة وقت التشغيل.
- يتم تنظيف المعدات المستعملة بالماء بعد اتمام عملية التشغيل مباشرة.

أحتياطات الأمـــان :

- نظراً لأرتفاع قلوية الأسمنت فإنه يؤثر على الأشخاص ذوى البشرة الحساسه لذا :
  - يجب إرتداء القفازات والافرول والنظارة الواقية أثناء المناولة والتطبيق.
  - فى حالة التلامس يتم الشطف بكمية وفيرة من المياه.
  - غسل الأيدى بالماء والصابون بعد نهو العمل.

التخزين والصلاحية : يحفظ فى مكان جاف ١٢ شهر فى ظروف تخزين مناسبة.

العبـــوات : شكاير ٢٠ كجم ± ٢٪.

المقر الرئيسى : ٣١٩ - ٤٢ شارع الهرم - الجيزة
تليفون : ٣٥٨٥٤١١٨ - ٣٥٨٥٤٠٨٤ - ٣٥٨٥٣٩١٧ فاكس : ٣٥٨٥٩٨٥٨
Email : cmb@cmbegypt.com
www.cmb.eg