

أديبوند (SBR)

إضافة متعددة الأغراض للخرسانة والمونة.

المواصفات القياسية:

- الأديبوند (SBR) يوفى اشتراطات المواصفات القياسية 1-EN1062.
- معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وصف المنتج:

- الأديبوند (SBR) لاصق متعدد الأغراض أساسه لاتكس البوتادين ستيرين (SBR) يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها بصفة عامة وزيادة قوة الالتصاق.

مجال الاستعمال:

- يستخدم الأديبوند (SBR) على نطاق واسع فى الأعمال الداخلية والخارجية.
- إضافة لانتاج روبة الأديبوند (SBR) التى تستعمل للحام الخرسانة القديية بالخرسانة الجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتية على الأسطح الخرسانية.
- إضافة لانتاج مونة الأديبوند (SBR) التى تستعمل لأعمال الترميم وملء أماكن التشييش فى الخرسانة.
- يستعمل الأديبوند (SBR) كدهان تقوية للأسطح الخرسانية وأسطح البياض.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون:	أبيض
الكثافة (كجم/لتر):	1 ± 0.1
نسبة المواد الصلبة:	30 ± 1 %
الرقم الهيدروجينى:	8 ± 0.5

طريقة الاستخدام:

- روبة الأديبوند (SBR):

- يخفف الأديبوند (SBR) بالماء بنسبة حوالى ١ : ٣ ويخلط مع مخلوط الأسمنت والرمل (أسمنت إلى رمل بنسبة ١ : ١) ويزج جيدا حتى الوصول إلى القوام المطلوب وتوضع المونة قبل تمام جفاف طبقة الروبة (معدل الاستهلاك حوالى ٠.٢٥ كجم/م^٢).

- مونة الأديبوند (SBR):

- يخلط الأديبوند (SBR) المخفف بالماء بنسبة ١ : ٤ إلى ١ : ٦ مع مخلوط الأسمنت والرمل (والزلط) حتى الوصول إلى القوام المطلوب وتستعمل مونة الأديبوند فوق طبقة الطرشة من روبة الأديبوند قبل تمام جفافها (معدل الاستهلاك حوالى ٣٠ - ٤٠ كجم/م^٢).

دهان تقوية الأسطح:

- بعد نظافة الأرضيات الخرسانية أو أسطح البياض الأسمنتية تدهن بمحلول مخفف من الأديبوند (SBR) والماء بنسبة ١ : ٤ وتترك لتجف ويعاد الدهان مرة أو اثنتين بالأديبوند المخفف بنسبة ١ : ٢ وتترك للجفاف التام قبل الاستعمال، وتنظف المعدات بالماء بعد الاستعمال مباشرة (معدل الاستهلاك ٠.٥ كجم/م^٢).

التخزين: لمدة ١٢ شهر فى ظروف تخزين مناسبة.

العبوات: ٢٠ كجم.