

أديبوند ٦٩

لاصق متعدد الأغراض للخرسانة والمونة.

المواصفات العامة :

- أديبوند ٦٩ لاصق متعدد الأغراض أساسه لاتكس ستيرين البوتادين (SBR) يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها بصفة عامة وزيادة قوة الالتصاق بمواد البناء المختلفة بصفة خاصة.
- الأديبوند ٦٩ يوفى اشتراطات المواصفات القياسية الأمريكية ASTM C631 والمواصفات الفنية للمصنع CMBI 2013.

مجال الاستعمال :

- يستخدم الأديبوند ٦٩ على نطاق واسع فى الأعمال الداخلية والخارجية.
- إضافة لانتاج روية الأديبوند ٦٩ التى تستعمل للحام الخرسانة القدية بالخرسانة الجديدة ولحام مونة البياض الاسمنتى على الأسطح الخرسانية الناعمة ولحام الأرضيات الخرسانية (سكريد) ذات الأسماك الصغيرة فوق الأرضيات الخرسانية السابق صبها.
- إضافة لانتاج مونة الأديبوند ٦٩ التى تستعمل لأعمال الترميم وملء أماكن التعشيش فى الخرسانة وعمل الأرضيات الخرسانية ذات المقاومة العالية وذات الأسماك القليلة وكذا فى أعمال البياض المعرض لعوامل وإجهادات غير عادية وأعمال لصق البلاط والسيراميك والرخام الصناعى وأعمال تثبيت وصلات المياه والمجارى.
- يستعمل الأديبوند ٦٩ كدهان تقوية للأسطح الخرسانية وأسطح البياض الأسمنتية بعد تخفيفه بالماء.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون :	سائل أبيض
الكثافة (كجم/لتر) :	$1.01 \pm$
نسبة المواد الصلبة :	$36 \pm 2\%$
الرقم الأيدروجينى :	8 ± 0.5
أقل درجة لتكوين غشاء رقيق من اللاتكس :	٤ م °

يتبع

**أديبوند ٦٩
(تابع)****طريقة الاستعمال:****● روبة الأديبوند ٦٩:**

- يخفف الأديبوند ٦٩ بالماء بنسبة حوالى ١ : ٣ ويخلط مع مخلوط الأسمنت والرمل (أسمنت إلى رمل بنسبة ١ : ١) ويذج جيداً حتى الوصول إلى القوام المطلوب وتوضع المونة قبل تمام جفاف طبقة الروبة (معدل الاستهلاك حوالى ٠,٢٥ كجم/م^٢).

● مونة الأديبوند ٦٩:

- يخلط الأديبوند ٦٩ المخفف بالماء بنسبة ١ : ٤ إلى ١ : ٦ مع مخلوط الأسمنت والرمل (والزلط) حتى الوصول إلى القوام المطلوب وتستعمل مونة الأديبوند ٦٩ فوق طبقة الطرشرة من روبة الأديبوند ٦٩ قبل تمام جفافها (معدل الاستهلاك حوالى ٣٠ - ٤٠ كجم/م^٢).
- تنظف المعدات بالماء بعد الاستعمال مباشرة.

التخزين والصلاحيّة:

- لمدة ١٢ شهر فى ظروف مناسبة جيدة التهوية بعيداً عن الحرارة المرتفعة ومصادر النيران وأشعة الشمس المباشرة.

العبوات: ٩٠ كجم، ٤ كجم، ٢٠ كجم، ١٢٥ كجم.