

## أديبوند

لاصق متعدد الأغراض للخرسانة والمونة.

**وصف المنتج:**

- أديبوند لاصق متعدد الأغراض أساسه مستحلب ستيرين بيوتادين يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها بصفة عامة وزيادة قوة الالتصاق بمواد البناء المختلفة بصفة خاصة.

**مجال الاستعمال:**

- إضافة لانتاج روبة الأديبوند التى تستعمل للحام الخرسانة القدية بالخرسانة الجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتية على الأسطح الخرسانية الناعمة.  
- إضافة لانتاج مونة الأديبوند التى تستعمل لأعمال الترميم وملء أماكن التشييش فى الخرسانة وعمل الأرضيات الخرسانية ذات المقاومة العالية وذات الأسماك القليلة وكذا فى أعمال البياض المعرض لعوامل واجتهادات غير عادية وأعمال لصق البلاط والسيراميك والرخام الصناعى وأعمال تثبيت وصلات المياه والمجارى.  
- يستعمل الأديبوند كدهان تقوية للأسطح الخرسانية وأسطح البياض الأسمنتية بعد تخفيفه بالماء.

**الخواص الفنية: (عند ٢٥°م)**

اللون: أبيض

نسبة المواد الصلبة: ٢٥ ± ١ %

الكثافة: ٠.٩٦ ± ٠.٠١

الرقم الايدروجينى: ٧٠٥ - ٨٠٥

**طريقة الاستخدام:**

● **روبة الأديبوند:** يخفف الأديبوند بالماء بنسبة حوالى ١ : ٣ ويخلط مع مخلوط الأسمنت والرمل (أسمنت إلى رمل بنسبة ١ : ١) ويمزج جيداً حتى الوصول إلى القوام المطلوب (الاستهلاك حوالى ١٥ - ٢٥ كجم/م<sup>٢</sup>) وتوضع المونة قبل تمام جفاف طبقة الروبة.

● **مونة الأديبوند:** يخلط الأديبوند المخفف بالماء بنسبة ١ : ٤ إلى ١ : ٦ مع مخلوط الأسمنت والرمل (والزلط) حتى الوصول إلى القوام المطلوب وتستعمل مونة الأديبوند فوق طبقة الطرشة من روبة الأديبوند قبل تمام جفافها (معدل الاستهلاك حوالى ٢٥ - ٣٠ كجم/م<sup>٢</sup>).

● **دهان تقوية الأسطح:** بعد نظافة الأرضيات الخرسانية أو أسطح البياض الأسمنتية تدهن بمحلول مخفف من الأديبوند والماء بنسبة ١ : ٤ وتترك لتجف ويعاد الدهان مرة أو مرتين بالأديبوند المخفف بنسبة ١ : ٢ وتترك للجفاف التام قبل الاستعمال (معدل الاستهلاك حوالى ١٥ كجم/م<sup>٢</sup>).

**ملحوظة:** تنظف الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بالماء.

**التخزين والصلاحيّة:** لمدة ١٢ شهر في ظروف تخزين مناسبة.

**العبوات:** ٩٠٠ جم، ٤ كجم، ١٢ كجم.