

سيتوكس U

مسحوق أسمنتى للصق القيشانى والسيراميك.

المواصفات القياسية (يوفي المواصفات الآتية):

المواصفات القياسية الأوروبية الموحدة EN 12004-1 Type C 2 والخصائص الخاصة (S1), (E), (T).

المواصفة القياسية المصرية م.ق. ١٨ ٤١.

المواصفة الفنية للمصنع رقم CMBI 1021.

وصف المنتج :

مركب من الأسمنت المعالج كيميائياً بلدائن صناعية ومواد مائنة خاصة.

مجال الاستعمال :

مادة فائقة الجودة كطبقة رقيقة للصق البلاط القيشانى والسيراميك والزجاجى والموزاييك ولتثبيت وحدات الألواح الرغوية والصوف الزجاجى ووحدات البياض على الأسطح الخرسانية والبياض الأسمنتى.

يمكن أيضاً استعماله كمونة تثبيت الوحدات الخرسانية الخفيفة والطوب الخفيف بجميع أنواعه.

مناسب للاستعمال الداخلى والخارجى للأرضيات والحوائط.

يستخدم فى حمامات السباحة وخزانات المياه والمطابخ والحمامات.

المميزات :

جاهز للاستعمال لا يتطلب سوى الخلط بالماء.

سرعة ونظافة وموثوقية وتوفير فى تكلفة إنجاز العمل بسبب صغر سمك المونة اللاصقة.

طبقة لاصقة عازلة مقاومة لكيميائيات التنظيف العادية مع مقاومة الحرارة.

يتبع

سيتوكس U (تابع)

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

أبيض / رمادى	اللون :
1.75 ± 0.2	الكثافة (مسحوق) (كجم/لتر) :
2 ± 0.2	الكثافة (مونه جافة) (كجم/لتر) :
٤ - ٦ ساعة	زمن الجفاف الابتدائى :
٢٤ ساعة	زمن الجفاف النهائى :
٥ كجم/سم ^٢	مقاومة الالتصاق بالشد :
٠.٣٦ %	محتوى المواد العضوية المتطايرة (VOC) :
لبلاط السيراميك ٢٥ - ٣٥ كجم/م ^٢	معدل الاستهلاك (النظري) :
لوحدات البوليسترين ١ - ٢ كجم/م ^٢	(على أسطح تامة الاستواء)

طريقة الاستعمال :

- تنظيف الأسطح من الأتربة والأملاح والزيوت ومواد الدهانات الجيرية والقابلة للإزالة بالماء.
- فى حالة الحوائط ذات القابلية العالية لامتصاص الماء (مثل حوائط الخرسانة المسامية الخفيفة) يجب دهان وجه تحضيرى من محلول سيتوكس يو (المخفف بالماء بنسبة حوالى ١ : ١).
- يخلط مسحوق سيتوكس يو جيداً مع حوالى ٢٠ - ٢٥ % من الماء النظيف (حوالى ١٠ - ١٢ لتر ماء لكل ٥٠ كجم سيتوكس يو) بحيث تكون المونة الناتجة ذات درجة تشغيل كافية تمكن من عدم سقوطها من الطالوش أثناء الاستعمال.
- يمكن استعمال المونة لمدة ٣ إلى ٤ ساعات بعد خلطها ولا تستعمل بواقى عند بدء تصلبها.
- تفرد مونة سيتوكس يو بسكينه معجون مشرشرة مع الضغط جيداً على المونة أثناء عملية الفرد.
- ويسبب التماسك السريع بين المونة والأسطح سهولة وسرعة وإنجاز العمل وعموماً يمكن ضبط وضع البلاط فوق المونة خلال ٢٠ - ٤٥ دقيقة على الأكثر من فرد المونة على الأسطح حسب الظروف الجوية ودرجة الحرارة وقت التشغيل.
- يتم تنظيف المعدات المستعملة بالماء بعد إتمام عملية التشغيل مباشرة.

يتبع

سيتوكس U (تابع)

أحتياطات الأمان:

- نظراً لارتفاع قلووية الأسمت فإنه يؤثر على الأشخاص ذوى البشرة الحساسة لذا:

- يجب إرتداء القفازات والافرول والنظارة الواقية أثناء المناولة والتطبيق.
- فى حالة التلامس يتم الشطف بكمية وفيرة من المياه.
- غسل الأيدى بالماء والصابون بعد نهو العمل.

التخزين والصلاحيّة: لمدة ١٢ شهر فى ظروف التخزين الجافة.

العبوات: ٥ كجم، ٢٥ كجم، ٥٠ كجم شكائر