سيتوكس U

مسحوق أسمنتى للصق القيشانى والسيراميك.

المواصفات القياسية (يوفي المواصفات الآتية):

- المواصفات القياسية الاوروبية الموحدة EN 12004-1 Type C 2 والخصائص الخاصة (T), (E), (S1).
- المواصفة القياسية المصرية م.ق.م ٤١١٨.
- المواصفة الفنية للمصنع رقم CMBI 1021.

وصف المنتج:

- مركب من الأسمنت المعالج كيميائياً بلدائن صناعية ومواد مالئة خاصة.

مجال الاستعمال:

- مادة فائقة الجودة كطبقة رقيقة للصق البلاط القيشانى والسيراميك والزجاجى والموزاييك ولتثبيت وحدات الألواح الرغوية والصوف الزجاجى ووحدات البياض على الأسطح الخرسانية والبياض الأسمنتى.
- يمكن أيضاً أستعماله كمونة تثبيت الوحدات الخرسانية الخفيفة والطوب الخفيف بجميع أنواعه.
- مناسب للاستعمال الداخلى والخارجى للأرضيات والحوائط.
- يستخدم فى حمامات السباحة وخزانات المياه والمطابخ والحمامات.

المميزات:

- جاهز للأستعمال لا يتطلب سوى الخلط بالماء.
- سرعة ونظافة وموثوقية وتوفير فى تكلفة إنجاز العمل بسبب صغر سمك المونة اللاصقة.
- طبقة لاصقة عازله مقاومة لكيماويات التنظيف العادية مع مقاومة الحرارة.

يتبع ....

المقر الرئيسى: ٣١٩ - ٤٣ شارع الهرم - الجيزة
تليفون: ٣٥٨٥٤١١٨ - ٣٥٨٥٤٠٨٤ - ٣٥٨٥٣٩١٧ فاكس: ٣٥٨٥٩٨٥٨
Email : cmb@cmbegypt.com
www.cmb.eg

سيتوكس U
(تابع)

الخـواص الفنيـة : (عند ٢٥ °م)

اللـــون :	أبـيـض / رمـادى
الكثافة (مسـحـوق) (كجم/لتر) :	١٫٧٥ ± ٠٫٠٢
الكثافة (مونه جافة) (كجم/لتر) :	٢ ± ٠٫٠٢
زمن الجفاف الابـتـدائـى :	٤ - ٦ ساعة
زمن الجفاف الـنهـائـى :	٢٤ ساعة
مقاومة الالتصاق بالشد (EN 1348) :	٥ كجم/ سم^{٢}
محتوى المواد العضوية المتطايرة (VOC) :	٠٫٣٦ ٪
معدل الاستهلاك (النظرى) :	لبـلاط السـيراميك ٢٫٥ - ٣٫٥ كجم/ م^{٢}
(على أسطح تامة الأستواء)	لوحدات البوليسترين ١ - ٢ كجم / م^{٢}

طريقة الاستعمال :

- تنظف الأسطح من الأتربة والأملاح والزيوت ومواد الدهانات الجيرية والقابلة للإزالة بالماء.
- فى حالة الحوائط ذات القابلية العالية لامتصاص الماء (مثل حوائط الخرسانة المسامية الخفيفة) يجب دهان وجه تحضيرى من محلول سيتوكس يو (المخفف بالماء بنسبة حوالى ١ : ١).
- يخلط مسحوق سيتوكس يو جيداً مع حوالى ٢٠ - ٢٥ ٪ من الماء النظيف (حوالى ١٠ - ١٢ لتر ماء لكل ٥٠ كجم سيتوكس يو) بحيث تكون المونة الناتجة ذات درجة تشغيل كافية تمكن من عدم سقوطها من الطالوش أثناء الاستعمال.
- يمكن استعمال المونة لمدة ٣ إلى ٤ ساعات بعد خلطها ولا تستعمل بواقى عند بدء تصلبها.
- تفرد مونة سيتوكس يو بسكينة معجون مشرشرة مع الضغط جيداً على المونة أثناء عملية الفرد.
- ويسبب التماسك السريع بين المونة والأسطح سهولة وسرعة وإنجاز العمل وعموماً يمكن ضبط وضع البلاط فوق المونة خلال ٢٠-٤٥ دقيقة على الأكثر من فرد المونة على الأسطح حسب الظروف الجوية ودرجة الحرارة وقت التشغيل.
- يتم تنظيف المعدات المستعملة بالماء بعد إتمام عملية التشغيل مباشرة.

يتبع ....

المقر الرئيسى : ٣١٩ - ٤٣ شارع الهرم - الجيزة
تليفون : ٣٥٨٥٤١١٨ - ٣٥٨٥٤٠٨٤ - ٣٥٨٥٣٩١٧ فاكس : ٣٥٨٥٩٨٥٨
Email : cmb@cmbegypt.com
www.cmb.eg

سيتوكس U
(تابع)

أحتياطات الأمـــان :

- نظراً لأرتفاع قلوية الأسمنت فإنه يؤثر على الأشخاص ذوى البشرة الحساسه لذا :
  - يجب إرتداء القفازات والافرول والنظارة الواقية أثناء المناولة والتطبيق.
  - فى حالة التلامس يتم الشطف بكمية وفيرة من المياه.
  - غسل الأيدى بالماء والصابون بعد نهو العمل.

التخـــزين والصلاحية : لمدة ١٢ شهر فى ظروف التخزين الجافة.

العبـــوات : ٥ كجم، ٢٥ كجم، ٥٠ كجم شكائر

المقـر الرئيسى : ٣١٩ - ٤٣ شارع الهرم - الجيزة
تليفون : ٣٥٨٥٤١١٨ - ٣٥٨٥٤٠٨٤ - ٣٥٨٥٣٩١٧ فاكس : ٣٥٨٥٩٨٥٨
Email : cmb@cmbegypt.com
www.cmb.eg

16172 خـدمة العمـلاء Customer Service