

كيمابوكسى W ١٠٤

إيبوكسى مائى لاحم الخرسانة القديمة بالجديدة.

المواصفات القياسية:

يوفى متطلبات المواصفات القياسية الامريكية ASTM 881 type II Grade II Class C

وصف المنتج:

- كيمابوكسى ١٠٤ دبليو اللاصق عبارة عن منتج متوسط اللزوجة أساسه إيبوكسى مائى على هيئة مركبين خالى من المذيبات.

مجال الاستخدام:

- كيمابوكسى ١٠٤ دبليو هو لاحم للخرسانة القديمة بالجديدة فى أعمال الترميم وتقوية المنشآت الخرسانية.

الخواص الفنية: (عند ٢٥° م)

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| اللون: | شفاف |
| الكثافة (مركب أ+ب) كجم/لتر: | ١.٠٥ ± ٠.٠٢ |
| زمن الجفاف الابتدائى: | ٢ ساعات |
| زمن الجفاف النهائى: | ١٨ ساعة |
| معدل الاستهلاك: | ٢٠٠ جم / ٢م / وجه |

طريقة الاستعمال:

- بعد خلط مركبي كيمابوكسى ١٠٤ دبليو خلطاً جيداً يَكن دهانه بالفرشاة.
- ويجب أن يكون السطح نظيفاً خالياً من سقط المونة والزيوت والشوائب الأخرى.
- يجب صب الخرسانة الجديدة خلال ٤ ساعات من الدهان بالإيبوكسى وقبل جفاف طبقة كيمابوكسى ١٠٤ دبليو.

- إذا استعمل كيمابوكسى ١٠٤ دبليو فى أماكن مغلقة فيجب تهويتها جيداً أثناء التشغيل.

التخزين: لمدة عامان تحت ظروف تخزين مناسبة.

العبوات: مجموعة من مركبين زنة ١ كجم، ٢٠٦ كجم